



צבע סינטטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מבריק

נתכונות: מבריק במיוחד, קל לצביעה, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, על בסיס ממש, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של משטחי עץ ומתכת, צבועים או לא צבועים, כגון: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמייקה ופלסטיק.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 424-XXX

גוון: לבן, 9 גוונים מוכנים וגווי ה-"מניפה"

ברק: מבריק ביותר

כוסר כיסוי מחושב: 13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) **דילול:** בזמן הצביעה, טרפנטין מינרלי

טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 6 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי וקשה: 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: ניתן ליישם ישירות 2-3 שכבות דקות של **סופרלק מבריק**. למראה חלק וגימור מקצועי: לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ונקו מאבק. ליישום מקצועי וגימור חלק, מרחו שכבה אחת של שמן אטום לעץ מדולל ב- 30%-50% **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו 24 שעות לפחות לייבוש (בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר). במידה וקיימים חורים וחריצים, מלאו אותם ב**מרק PVA** (לשימוש פנימי וחיצוני) ו/או ב**דבק שפנטל 2000** (לשימוש פנימי בלבד) והמתינו לייבוש מלא (בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר). לטשו לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות **יסוד סינטטי לעץ**, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 2-3 שכבות דקות של **סופרלק מבריק** ללא דילול. **הערה:** ניתן לצבוע ישירות על עץ חדש לא צבוע לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. לשם כך יש לדלל את הצבע כמפורט באופן הצביעה, ולצבוע ישירות על העץ.

עץ צבוע בצבע אטום או לכה או לכה חצי שקופה:

במידה והצבע תקין ויציב לחלוטין, יש ללטש קלות את התשתית, לנקות את אבק השיוף ולאחר מכן לצבוע 2-3 שכבות **סופרלק מבריק** ללא דילול. במידה וישנם קילופי צבע, יש להסיר את קילופי הצבע וללטש היטב באמצעות נייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית. יש לנקות את אבק השיוף היטב, במידת הצורך למלא חורים ב**מרק שפנטל 2000** לפני או ב**מרק PVA** לחוץ, ועליו **יסוד רב שימושי על בסיס ממש**, לאחר מכן לצבוע 2-3 שכבות דקות **סופרלק מבריק** ללא דילול, עד ליצירת גובה אחיד באזורי הקילופים.

עץ צבוע בפוליטורה:

הסירו ביסודיות את הלכה / הפוליטורה בעזרת נייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית. בנוסף, הסירו כל לכלוך, שומן, אבק וכל חומר זר אחר. צבעו 2-3 שכבות דקות של **סופרלק מבריק**.

מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב, מתכת מגולוונת, פורמייקה:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור**. צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממש**, והמתינו לייבוש מלא (בהתאם להוראות

הדף הטכני של המוצר). צבעו 2 שכבות דקות של **סופרלק מבריק**.

* במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לטפל בחלודה באמצעות **ממיר חלודה טמבור**, לאחריו צבעו 1-2 שכבות **יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממש** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של **סופרלק מבריק**.

מתכת צבועה במצב טוב:

שייפו קלות בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות דקות של סופרלק מבריק.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט טרפנטין מינרלי טמבור. עד 5% דילול.

צביעה בהתזה: דללו את הצבע במדלל 1-32 או במדלל 18. עד 10% דילול.

דגשים: יישום באזורים חשוכים עלול לגרום להצהבת הגוון לאורך זמן. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שביישום ברולר/מברשת הוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב °C 25 וב- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 12.2025