

שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק

תכונות

- החומר מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- יוצר תשתית אחידה לטיח ולדבק.
- דוחה מים.
- נוח ליישום.
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים.
- חוזק הידבקות גבוה.



VOC FREE



כושר הדבקה גבוה



דוחה מים



חוזק מכני גבוה

שימושים

- שימוש פנימי וחיצוני.
- משמש כשכבת יסוד ראשונה להגנה ולדחיית מים.
- בסיס לטיח צמנטי וטיח תרמי בשטחי פנים וחוץ, בסביבה רגילה ובסביבה ימית.
- משמש כתשתית לאריחים ולטיח תרמי.

תקנים

נושא ת"י 1920.



קוד מוצר 670102202500

נתונים טכניים\*

1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.6 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-1.5 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 ימים
גדול מ-8.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 ימים
גדול מ-0.7 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים
פחות מ-0.4 (ק"ג למ"ר לדקה <sup>1/2</sup> )	מקדם ספיגות נימית
פחות מ-15	מקדם מעבר אדי המים
כ-60 דקות (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
פחות מ-7%	עמידות בבליה ( סביבה ימית)
אפור	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

## הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

## הכנת שטח

יש להמתין 28 יום מסיום יציקת הבטון ועד הכנת השטח. הקפידו להסיר שכבות חלשות, בליטות, גופים זרים וכל גורם המפריע ליישום. קצצו חוטי קשירה והגנו על פלדה נראית לעין מפני שיתוך (קורוזיה). נקו את השטח המיועד ליישום משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנט. סתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה שטפו את הרקע במים בלחץ גבוה. כהכנה מקדימה, הקפידו לתקן ברזלים גלויים וליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה), בחומר שיקום בטון סטרקצ'ורייט 100 של טמבור, בהתאם להוראות היישום שלו.

## הכנת התערובת

שפכו כ- 4.5-5.0 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

## אופן השימוש

מרחו את החומר על גבי התשתית באמצעות צידה החלק של המרית (מלאג') בשכבה אחידה של 4-6 מ"מ. יש להתחיל את אשפרת החומר 24 שעות מסיום היישום (בימי שרב ובנשוב רוחות יש להתחיל באשפרה כבר ביום היישום), במידה ולא מיישמים לאחר 24 שעות שכבת טיח תרמי ו/או טיח צמנטי. אשפרה: יש לאשפר את הטיח במשך כשלושה ימים רצופים באמצעות הרטבת הטיח במים זורמים שלוש פעמים מדי יום. המתינו 28 יום לייבוש סופי של הטיח.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- יש לבצע טיח מיישר לפחות 24 שעות לאחר יישום ההרבעה הצמנטית.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)