



**לכה אקרילית שקופה מט.**  
**להגנה על משטחי עץ ולשמירה על המרקם הטבעי של העץ.**  
**נושא תו תקן ירוק.**

**תכונות:** הלכה שומרת על המראה הטבעי של העץ, מגנה מפני חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומטים ולכן מתאימה במיוחד לרהיטי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

**שימושים:** הלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ חדשים או צבועים ושומרת על המרקם הטבעי של העץ. ליישום על פריטי עץ בתוך ומחוץ לבית, כגון: שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, צעצועי עץ, כסאות, מדפים, פרגולות, גדרות עץ ועוד.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 786-000

**גוון:** שקוף

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** עץ חדש בלתי צבוע: 15-18 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת), עץ צבוע: 20-23 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים-שלוש | ייבוש קשה: 24 שעות

**גודל אריזה:** 0.75 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

אין לצבוע על עץ רטוב. עץ חדש בלתי צבוע ו/או עץ צבוע במצב טוב: לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360, הסירו את הלכלוך, שומנים ואת אבק הליטוש וצבעו בורנית לעץ לכה שקופה.

\*יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

**חשוב!** יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר.

**אופן צביעה:**

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. גוון הלכה באריזה הוא לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.

**צביעה במברשת רכה:** צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי.

מומלץ לצבוע 3 שכבות (בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה). שיפו קלות בנייר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה האחרונה.

**דגשים:** מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע.

כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- .טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

#### **שימו לב!**

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023