



לכה אקרילית שקופה או צבעונית על בסיס מים להגנה על פריטי העץ. נושא תו תקן ירוק.

תכונות: הלכה מותאמת לתנאי האקלים בארץ ועמידה בלחות גבוהה. מונעת חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות ונוחה לשימוש. הלכה אינה מכילה עופרת ולכן מתאימה לצביעת רהיטי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

שימושים: לכה להגנה על העץ, שמירה על המראה הטבעי שלו והענקת גוון צבעוני מרהיב. לצביעת פריטי עץ בתוך ומחוץ לבית, כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים, מדפים ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 781-105 / 781-102

גוון: שקוף | 24 גווני עץ וגוונים צבעוניים (גווני מיקס מתוך קטלוג המוצר).
ברק: משי

כוסר כיסוי מחושב: עץ חדש בלתי צבוע: 15-18 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת) | עץ צבוע: 20-23 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)
דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"
זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: 2-3 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות
גודל אריזה: 0.75 ליטר | 4.5 ליטר | 18 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הערה: מומלץ לנסות תחילה את הלכה בפינה נסתרת, מאחר והגוון המתקבל תלוי בסוג העץ, בגוון הטבעי של העץ, בכמות הדילול ובאופן היישום.

עץ חדש בלתי צבוע: נקו את המשטח מכתמי שומן, אבק ולכלוך בעזרת טרפנטין. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. לצביעת שכבה ראשונה יש לדלל בכ- 25% מים להשגת ספיגה טובה בעץ. שתי שכבות נוספות ללא דילול. בשימוש חיצוני חובה לצבוע 3 שכבות לכת ורנית (עד לקבלת גימור משי - המצביע על היווצרות פילם הגנה על העץ). המתינו שעתיים לייבוש בין שכבה לשכבה. לטשו בנייר לטש 0 או 360 בין שכבות. חשוב להקפיד על ייבוש מלא בין השכבות. אין ללטש את השכבה האחרונה. להגנה על העץ הצבוע יש למרוח שכבה אחרונה של לכה שקופה על בסיס מים. כמו כן, אם הגוון הרצוי התקבל לאחר פחות משלוש שכבות, יש להשלים את הצביעה עם ורנית לעץ לכה שקופה על בסיס מים.
*יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

עץ צבוע בצבעי עץ:

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שאריות צבע וכן לכלוך ואבק. הצביעה ע"פ הוראות הצביעה בסעיף הקודם. חשוב! יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר.

אופן צביעה:

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / בספוג / ברולר: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. לקבלת גימור איכותי מומלץ להשתמש במברשת ספוג המתאימה למריחת לכות. בצביעת השכבה ראשונה יש לדלל ב-25% מים. אין צורך בדילול ביישום השכבות הנוספות.

דגשים: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כוסר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023