



**לכה צבעונית חצי שקופה, להגנה וחיכוש מראה העץ. נושאת תו תקן ירוק.**

**תכונות:** הלכה מותאמת לתנאי האקלים בארץ ועמידה בלחות גבוהה. מונעת חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות ונוחה לשימוש. הלכה ידידותית לסביבה ובעלת תו ירוק.

**שימושים:** לכה להגנה על העץ, שמירה על המראה הטבעי שלו והענקת גוון צבעוני מרהיב. לצביעת פריטי עץ מחוץ ובתוך הבית, כגון: שולחנות, רהיטי עץ, דלתות, משקופים, כסאות, מדפים, פרגולות, גדרות עץ ועוד.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 781-105 / 781-102

**גוון:** שקוף | 11 גווני עץ וגוונים צבעוניים

**ברק:** משי

**כושר כיסוי מחושב:** עץ חדש בלתי צבוע: 15-18 מ"ר/ליטר | עץ צבוע: 20-23 מ"ר/ליטר בשכבה אחת בהתאם לאופן הצביעה וסוג העץ

**דילול:** יש לדלל את השכבה הראשונה ב 25% מים להשגת ספיגה טובה בעץ. את שאר השכבות אין צורך לדלל

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: 2-3 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

**גודל אריזה:** 0.75 ליטר | 2.5 ליטר | 4.5 ליטר | 18 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**עץ חדש בלתי צבוע:** נקו את המשטח מאבק, לכלוך, כתמי שומן ושרף המופרש מעץ בעזרת טרפנטין. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 220 והסירו את אבק הליטוש. בשימוש חיצוני חובה לצבוע 3 שכבות לכת ורנית (עד לקבלת גימור משי - המצביע על היווצרות פילם הגנה על העץ). המתנים שעתיים לייבוש בין שכבה לשכבה, יש להקפיד על ייבוש מלא בין השכבות. לטשו בנייר לטש 220 בין השכבות. אין ללטש את השכבה האחרונה. להגנה על העץ יש למרוח שכבה אחרונה של לכה שקופה על בסיס מים. כמו כן, אם הגוון הרצוי התקבל לאחר פחות משלוש שכבות, יש להשלים את הצביעה עם ורנית לעץ לכה שקופה על בסיס מים.

**עץ צבוע בצבעי עץ:**

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שאריות צבע וכן לכלוך ואבק. הצביעה ע"פ הוראות הצביעה בסעיף הקודם.

חשוב! יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר.

מומלץ לנסות תחילה את הלכה בפניה נסתרת, מאחר והגוון המתקבל תלוי בסוג העץ, בגוון הטבעי של העץ, בכמות הדילול ובאופן היישום.

**אופן צביעה:**

הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. בצביעת השכבה ראשונה יש לדלל

ב-25% מים. אין צורך בדילול ביישום השכבות הנוספות.

**צביעה במברשת / בספוג / ברולר:** צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. לקבלת גימור איכותי מומלץ להשתמש במברשת ספוג המתאימה למריחת לכות.

**דגשים:** כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

### הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2024