

ורנית לעץ על בסיס מים משי שקוף ומגוון טמבור



לכה אקרילית שקופה או צבעונית על בסיס מים להגנה על פריטי העץ. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ירוק.

תכונות: הלכה מותאמת לתנאי האקלים בארץ ועמידה בלחות גבוהה. מונעת חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות ונוחה לשימוש. הלכה אינה מכילה עופרת ולכן מתאימה לצביעת רהיטי ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

שימושים: לכה להגנה על העץ, שמירה על המראה הטבעי שלו והענקת גוון צבעוני מרהיב. לצביעת פריטי עץ בתוך ומחוץ לבית, כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים, מדפים ועוד.

נתונים טכניים

קוד מוצר: 781-102 / 781-105

גוון: שקוף | 24 גווני עץ וגוונים צבעוניים. (גווני מיקס מתוך קטלוג המוצר)

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: עץ חדש בלתי צבוע: 15-18 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

עץ צבוע: 20-23 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים - שלוש | ייבוש קשה : 24 שעות

רצוי ליישם את שלוש השכבות באותו יום

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
0.75	576
4.5	100
18	36

הכנת השטח ומערכת הצבע: הערה: מומלץ לנסות תחילה את הלכה בפניה נסרת, מאחר והגוון המתקבל תלוי בסוג העץ, בגוון הטבעי של העץ, בכמות הדילול ובאופן היישום.

עץ חדש בלתי צבוע:

נקו את המשטח מכתמי שומן, אבק ולכלוך בעזרת טרפנטין. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. לצביעת שכבה ראשונה יש לדלל בכ- 25% מים להשגת ספיגה טובה בעץ. שתי שכבות נוספות ללא דילול. בשימוש חיצוני חובה לצבוע 3 שכבות לכת ורנית (עד לקבלת גימור משי - המצביע על היווצרות פילם הגנה על העץ). המתינו שעתיים לייבוש בין שכבה לשכבה. לטשו בנייר לטש 0 או 360 בין שכבות. חשוב להקפיד על ייבוש מלא בין השכבות. אין ללטש את השכבה האחרונה. להגנה על העץ הצבוע יש למרוח שכבה אחרונה של לכה שקופה על בסיס מים. כמו כן, אם הגוון הרצוי התקבל לאחר פחות משלוש שכבות, יש להשלים את הצביעה עם ורנית לעץ לכה שקופה על בסיס מים.

*יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

חשוב! ישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש.

עץ צבוע בצבעי עץ:

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שאריות צבע וכן לכלוך ואבק. הצביעה ע"פ הוראות הצביעה בסעיף הקודם.

אופן צביעה: הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / בספוג / ברולר: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי. לקבלת גימור איכותי מומלץ להשתמש במברשת ספוג המתאימה למריחת לכות. בצביעת השכבה ראשונה יש לדלל ב-25% מים. אין צורך בדילול ביישום השכבות הנוספות.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות צלזיוס.

אזהרות והוראות בטיחות: יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את

הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור (טלפון: 04-9877483) וכן על גבי תווית המוצר. יש להרחיק מוצר זה מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים. ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרשת גשם ב-72 השעות הקרובות ו/או כשטמפרטורת הקירות נמוכה מ- 10° c והלחות היחסית

מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25 c ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001,

ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.