

לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
חוזק מכני גבוה.



**VOC
FREE**



סביבה
ימית



חוזק מכני
גבוה



דוחה
מים



שימושים

טיח מיישר לסביבה ימית ותשתית לאריחים בקירות פנים וחוץ.
הדבקת אריחים העומדים בדרישות תקן 314 (יישום לפי דרישות ת"י 1555) ואבן טבעית (יישום לפי תקן 2378).
לשימוש על רקע כגון: בטון, בלוקי בטון, סיליקט, בלוק תאי (על הלוקים שעומדים בתקן).
לשימוש פנימי וחיצוני במבני מגורים, מבני תעשייה ומבני ציבור.

תקנים

נושא ת"י 1920.

יישום לפי דרישת ת"י 1920 חלק 2.



מכ: התקנים הישראלי
נשא ת"י 1920

קוד מוצר 670109202500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.6 ק"ג ל-1 מ"ר בעובי 1 מ"מ
משקל מרחבי לאבקה	כ-1.6 ק"ג/ליטר
חוזק כפיפה לאחר 28 יום	גדול מ-3.0 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 28 יום	גדול מ-5.0 מגפ"ס
חוזק הידבקות במשיכה צירית (בגיל 28 יום) של מערכות ההרבצה + טיח חוץ מקדם ספיגה נימית	גדול מ-0.7 מגפ"ס
	$W^{24} \leq 0.5 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
התנגדות למעבר אדי מים	2 ק"ג ל-24 שעות
הצטמקות חופשית מקסימום	קטן מ-0.5 מ"מ למטר
הצטמקות מרוסנת ללא הופעת סדקים בטבעות בגיל 3 ימים	ללא סדקים
משך השמישות לעבודה	כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	אפור
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה



הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני יישום טיח צמנטי לסביבה ימית. הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך וגופים זרים, וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה, הגנו על זיון הנראה לעין במישור היקר מפני שיתוך (קורוזיה) וסתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות משמן, גריז, אבק מלחים ומי צמנט.

הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

בעבודת חוץ על גבי בטון או בלוק: יש למרוח שכבת הרבצה צמנטית 982 בעובי 4-6 מ"מ בהתאם להוראות המפורטות בדף הטכני. כעבור 24 שעות יש לבצע אשפרה. לאחר האשפרה יש ליישם טיח 938 באמצעות כף טייחים (פצקה) או סרגל אלומיניום. עובי הטיח לפי דרישות ת"י 1920. לאחר התייבשות ראשונית יש לגרד בעזרת סרגל מסור 2 מטר, עד לקבלת קיר ישר ללא סטיות.

אשפרה: כשלושה ימים לאחר היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים. ייבוש סופי של הטיח: 28 יום.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- יש לבצע טיח צמנטי לסביבה ימית 938 לאחר שחלפו 24 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת