



יסוד מקשר לשליכט אקרילי גמיש. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** יסוד המשמש כחומר מקשר בין הטיח לבין שליכט אקרילי גמיש.

**שימושים:** מתאים כיסוד לשליכט אקרילי גמיש מעל טיח שחור, טיח צמנט בטון ושכבה מיישרת. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים. מעל תשתית אקרילית קיימת או בסביבה ימית או תעשייתית יש ליישם יסוד קושר לרב גמיש על בסיס טרפנטין.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** יסוד: 738-500

**גוון:** מניפת לגעת בצבע (יש לגוון את היסוד בקירוב לגוון הסופי)

**ברק:** מט

**טקסטורה:** חלקה

**כושר כיסוי מחושב\*:** 6-8 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת כתלות בטיב התשתית ורמת הספיגות שלה)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**ניקוי:** מים וסבון

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*: 2-1 שעות כתלות במזג אוויר | ייבוש סופי לפני יישום השליכט: 4-6 שעות (כתלות בטמפרטורה בזמן היישום)

**חיי מדף:** 24 חודשים

**גודל אריזה:** 18 ליטר, 5 ליטר

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאספרה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני.

**אופן צביעה:**

**צביעה במברשת / רולר:** יישמו שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, מדולל עד 25%. המתינו 4-6 שעות לייבוש וישמו שליכט אקרילי מתוצרת טמבור.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**דגשים:**

- אין ליישם יסוד לשליכט כאשר צפוי גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10° c והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)