



צבע יסוד המבטיח התחברות טובה לתשתית
מוצר זה נושא תו תקן 1731

תכונות: חדירה מעולה אל הקיר, המאפשרת עמידות לאורך זמן בחומרים אלקליים. ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: לצביעת קירות חיצוניים כצבע יסוד ל: רב גמיש, סופרקריל מ.ד., שליכט אקרילי, סדרת הסופרקריל. מתאים במיוחד לתשתית צבועה אקרילית, תשתית חלשה או סביבה ימית או תעשייתית.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-000

גוון: לבן, (מתחת לשליכט אקרילי צבעוני יש לגוון את היסוד בקירוב לגוון הסופי)

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת) ללבן או מגוון.

דילול: בזמן הצביעה טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור עד 30%

לניקוי: טרפנטין מינרלי.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 5 ליטר (100 במשטח), 18 ליטר (27 במשטח)

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הכנת השטח: נקו היטב את הקירות המיועדים לצביעה מאבק ולכלוך באמצעות סילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספירות. במידה וקיימים סדקים יש למדוד את רוחב הסדקים לצורך חישוב הכמויות. במקרה של חורים ושברים עמוקים יישמו במילוי גמיש (453-737). בבטון, טיח ושליכט חדש יש לחכות לאשפורה של התשתית 28 יום לפחות.

הכנה לפני הצביעה: ערבבו את היסוד קושר לרב גמיש עד לקבלת אחידות. דללו ב-30% (לכל היותר) טרפנטין מינרלי טמבור. אין להשאיר את היסוד ללא מערכת צבע עליונה יותר מימים ספורים ולא יותר משבוע.

אופן הצביעה: באמצעות רולר או התזת איירלס צבעו ביסוד קושר לרב גמיש (בהתזה או בגלילה). המתינו 24 שעות. צבעו בצבע עליון: רב גמיש או סופרקריל מ.ד. או שליכט אקרילי על פי הגוון והגימור הרצוי. יש לעיין בעלון הטכני לפני תחילת השימוש.

דגשים:

- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il