



לכה סינתטית שקופה מבריקה

נתכונות: עמידות מצוינת בפני השפעות אקלימיות ומכניות. שמירה על ברק גבוה והגנה לעץ.

שימושים: לצביעת עבודות נגרות, ציפוי דלתות, משקופים, ארגזי רוח, עץ דקורטיבי, רהיטי מרפסת ומוצרי עץ אחרים בפנים ומחוץ לבית.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 149-001

גוון: שקוף

ברק: מבריק

כושר כיסוי מחושב: 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה עם טרפנטין מינרלי טמבור/מדלל 1-32 בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 4 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: נקו את המשטח מאבק, לכלוך וכתמי שומן. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה לכה 8 והמתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת (עד לקבלת גימור מבריק). הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

*יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

עץ ישן מצופה לכה: הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה לכה 8 והמתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת (עד לקבלת גימור מבריק). הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

הערות: ביישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע. בכדי להשיג עמידות חוץ טובה, יש ליישם את לכה 8 על ורנית לעץ מגוונת בלבד. ככל שהגוון הנבחר כהה יותר, כך ההגנה טובה יותר.

אופן צביעה:

הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו ב 5%-10% טרפנטין מינרלי טמבור. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת: צבעו לאורך סיבי העץ.

צביעה בהתזה: יש להשתמש במדלל 1-32.

דגשים: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב 25°C +/- 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/-.

טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il