



לכה מגינה פוליאורתנית דו רכיבית.
על בסיס מים לקירות פנים, חוץ ולרצפות.
בגימור מט.

תכונות: לכה דו רכיבית על בסיס מים בעלת תכונות הגנה ייחודיות: עמידות מעולה בקרינת UV, עמידות בפני דטרגנטים, עמידות בתנאי מזג אוויר קשים, עמידות בפני חדירת מים ומלחי ים. נוחה לשימוש, בעלת ייבוש מהיר ותכולת VOC נמוכה.

שימושים: מתאימה לציפוי קירות חיצוניים, פנימיים ורצפות בטון בסביבה עירונית לעמידות ארוכת טווח. מתאימה ליישום על קירות גבס ומעל צבעים וציפויים אקריליים כגון: שליכט אקרילי ומינרליים. מגן אקווטופ אינו מיועד לרצפות תעשייתיות שבהם קיימת תנועה של מלגזות או משאיות, מתאימה למשרדים, משטחי הליכה חיצוניים ופנימיים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: חלק א': 120-395 חלק ב': 395103

גוון: שקוף

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר/ליטר (עבור תשתית חלקה)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

יחס הערבוב: א:ב = 1:4

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעותיים | ייבוש קשה : 24 שעות

זמן עבירות (open time): שעותיים

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
גודל אריזה: 5 ק"ג (100 במשטח)

הכנת השטח ומערכת הצבע: נקו את השטח מאבק, חול, שמן וכל חומר זר אחר. הסירו כל שכבה חופשית, רופפת ומתקלפת או שכבות עבות במיוחד. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. עבור בטון חדש יש לחכות לאשפורה של 28 יום.
יישום על צבע אקרילי/מינרלי קיים: יש לוודא שהשטח נקי מאבק, לכלוך, שומנים וכל חומר רופף. שפשפו בנייר לטש עדן את פני הצבע הקיים עד קבלת חספוס עדין.

יישום על רצפות: יש ליישם על רצפת בטון סטנדרטי בלבד לאחר אשפורה של 28 יום (לגבי רצפות מיוחדות כגון קורדור, ציפויים עמידים שחיקה וכו', יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור).

בטון חשוף: ישנו צורך בהסרה של מי מלט וחספוס של פני השטח עד הגעה לבטון חשוף ועד קבלת פני שטח סופגים. החספוס יעשה באמצעים מכאניים באמצעות מלטשת סיבובית או מכונת השחזה. המשטח חייב להיות נקי מכל לכלוך, אבק, שמן, בדיון, דלק וכדומה, העלולים להפריע להתחברות הצבע. את הניקיון יש לבצע עם מסיר שומנים או דטרגנט ביתי ואח"כ לשטוף היטב עם מים עד לסילוק מוחלט של חומרי הניקוי.
משטחים עם צבע ישן: יש לסלק שכבות צבע רופף. יש ללטש צבע ישן עד עמידות מלאה ואובדן ברק של הצבע הישן. הליטוש יעשה בנייר לטש מס' 80-120. יש לוודא שהמשטח נקי מכל חומר זר לפני יישום הצבע העליון.

אופן היישום: גלילה. שימוש ברולר בלבד.

אופן השימוש: יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. היישום יתבצע באמצעות רולר בלבד. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה. מומלץ ליישם 2 שכבות לפחות בדילול של 10% מים. יש להמתין שעותיים בין שכבה לשכבה.

דגשים:

- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il