



צבע סינתטי עליון אטום לעץ ולמתכת בגימור מבריק. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: מבריק במיוחד, קל לצביעה, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, על בסיס ממש, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של משטחי עץ ומתכת, צבועים או לא צבועים, כגון: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמייקה ופלסטיק.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 424-XXX

גוון: לבן, 8 גוונים מוכנים ו-1 גווני מניפת לגעת בצבע.

ברק: מבריק ביותר.

נושר כיסוי מחושב*: 13 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה, טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש:

ייבוש למגע**: 6 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי וקשה: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100
2.5 ליטר	210
0.75 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע:

ניתן ליישם ישירות 2-3 שכבות דקות של סופרלק מבריק. למראה חלק וגימור מקצועי: לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ יבש. החליקו את המשטח בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית ונקו מאבק. ליישום מקצועי וגימור חלק, מרחו שכבה אחת של שמן איטום לעץ מדולל ב- 50%-30% טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו 24 שעות לפחות לייבוש (בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר). במידה וקיימים חורים וחריצים, מלאו אותם במרק PVA (לשימוש פנימי וחיצוני) ו/או בדבק שפכטל 2000 (לשימוש פנימי בלבד) והמתינו לייבוש מלא (בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר). לטשו לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות יסוד סינתטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 2-3 שכבות דקות של סופרלק מבריק ללא דילול. הערה: ניתן לצבוע ישירות על עץ חדש לא צבוע לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. לשם כך יש לדלל את הצבע כמפורט באופן הצביעה, ולצבוע ישירות על העץ.

עץ צבוע בצבע אטום או לכה או לכה חצי שקופה:

במידה והצבע תקין ויציב לחלוטין, יש ללטש קלות את התשתית, לנקות את אבק השיוף ולאחר מכן לצבוע 2-3 שכבות סופרלק מבריק ללא דילול. במידה וישנם קילופי צבע, יש להסיר את קילופי הצבע וללטש היטב באמצעות נייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית. יש לנקות את אבק השיוף היטב, במידת הצורך למלא חורים במרק שפכטל 2000 לפני או במרק PVA לחוץ, ועליו יסוד רב שימושי, לאחר מכן לצבוע 2-3 שכבות דקות סופרלק מבריק ללא דילול, עד ליצירת גובה אחיד באזורי הקילופים.

עץ צבוע בפוליטורה:

הסירו ביסודיות את הלכה / הפוליטורה בעזרת נייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית. בנוסף, הסירו כל לכלוך, שומן, אבק וכל חומר זר אחר. צבעו 2-3 שכבות דקות של סופרלק מבריק.

מתכת בלתי צבועה ו/או מתכת צבועה במצב לא טוב, מתכת מגולוונת, פורמייקה:

הסירו חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש (160/180) המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממש, והמתינו לייבוש מלא (בהתאם להוראות הדף הטכני של המוצר). צבעו 2 שכבות דקות של סופרלק מבריק.

* במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה באמצעים מכניים או כימיים כמצוין לעיל, ניתן לטפל בחלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור, לאחריו צבעו

1-2 שכבות יסוד רב שימושי טמבור על בסיס ממש והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של סופרלק מבריק.

מתכת צבועה במצב טוב:

שייפו קלות בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-3 שכבות דקות של סופרלק מבריק.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט טרפנטין מינרלי טמבור. עד 5% דילול.

צביעה בהתזה: דללו את הצבע במדלל 1-32 או במדלל 18. עד 10% דילול.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: אזהרות: דליק. הוראות בטיחות: לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האדים/התרסיס. מנע מגע עם העור. במקרה של בליעה, פנה מייד ליעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MS DS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. צבעים סינתטיים נוטים עם הזמן לשנות את הגוון. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית. ת"י 756,

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.