



## צבע על בסיס ממס עליון אטום. מיועד לעץ ולמתכת. בגימור מט-משי

**תכונות:** נוח לשימוש, אינו מטפטף, מעניק כיסוי מושלם, עמיד במיוחד, אינו מכיל עופרת וכרומטים. הצבע חלק במיוחד ובעל גימור מהודר. על בסיס ממס.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של תשתיות מעץ ומתכת: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמיקה ופלסטיק.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 487-XXX

**גוון:** לבן, 11 גוונים מוכנים וגווני ה-"מניפה"

**ברק:** מט-משי

**כוסר כיסוי מחושב:** \* 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת.

**דילול:** בזמן הצביעה, עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: 2-3 שעות | המתנה בין שכבות: 8 שעות | ייבוש קשה : 24 שעות

**גודל אריזה:** 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 2.5 ליטר | 4.5 ליטר

### אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### עץ צבוע:

החליקו את משטחי העץ בנייר לטש באופן ידני או בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים בדבק PVA או במרק שפכטל 2000 או וודפילר (שימוש פנימי). המתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. יישמו יסוד רב שימושי על בסיס ממס. צבעו 2-3 שכבות דקות פוליאור מט משי. במידה וצובעים בפוליאור משטח כהה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה.

#### עץ לא צבוע:

החליקו את משטחי העץ בנייר לטש באופן ידני או בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. צבעו 2-3 שכבות דקות פוליאור מט משי. לגימור חלק ואטום (שלייף לק): צבעו שכבה אחת שמן איטום לעץ טמבור והמתינו 24 שעות לייבוש. מלאו חורים וחריצים בדבק PVA ו/או בדבק שפכטל 2000 (לשימוש פנימי). שייפו בין השכבות. צבעו 1-2 שכבות יסוד סינתטי לעץ, המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות דקות פוליאור מט משי ללא דילול. ניתן לצבוע ישירות על העץ 2 שכבות דקות של פוליאור לקבלת מראה אותנטי של טקסטורת העץ. במידה והתשתית הינה לכה דו רכיבית, יש להסירה באמצעות חספוס מכני (ע"י מכונה חשמלית) קודם ליישום.

#### מתכת:

שייפו הסירו חלודה וכל חומר זר בעזרת מבקשת פלדה, נייר לטש או מלטשת חשמלית. לאחר מכן, נקו באמצעות טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו שכבה של יסוד רב שימושי על בסיס ממס. (בריתוכים יש ליישם 3 שכבות). המתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות של פוליאור מט משי.

## מתכת מגולוונת:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק ו/או תחמוצות אבק עד לעמימות מלאה של פני השטח. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור**. צבעו שכבת **יסוד רב שימושי על בסיס ממש** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות **פוליאור מט משי**.

## פורמייקה לפלסטיק קשיח:

שייפו בנייר לטש באופן ידני או במכונה חשמלית לקבלת משטח מחוספס. הסירו כל לכלוך אבק ושומן בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור**. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת **טרפנטין מינרלי טמבור**. צבעו שכבת **יסוד רב שימושי על בסיס ממש** והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות דקות **פוליאור מט משי**.

**אופן צביעה:** הצבע מוכן לשימוש. למרות מראהו הסמיך, פוליאור מט משי אינו דורש דילול אלא בחישה נאותה בלבד. בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. יש ליישם שכבות דקות של צבע, ועובי הפילם הסופי לא יעלה על 70 מיקרון. צביעה במברשת / רולר: במידת הצורך דללו במעט (עד 5%) טרפנטין מינרלי טמבור. צביעה בהתזה: דללו את הצבע ב 20%-30% טרפנטין מינרלי טמבור.

**דגשים:** \*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב 25 °C ו 65% לחות יחסית..

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון: 12.2025