



צבע עליון אטום אקרילי על בסיס מים לעץ, מתכת וקירות חדשים וישנים.

תכונות: צבע אקרילי בעל גמר מט מהודר, בעל כושר כיסוי גבוה, קל לרchiצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימוש, ניתן לגיוון בגוונים מניפת לגעת בצבע וקולקציית Spaces.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים לצביעת רהיטי וצעצועי ילדים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 787-XXX משי (787-101 / 787-102 / 787-103 / 787-104 / 787-105)

גוון: לבן ומניפת לגעת בצבע

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב: 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת.

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש קשה : 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ:

עץ צבוע: שייפו בנייר לטש והסירו שכבות צבע רופפות, במידה וישנן. החליקו ומלאו חורים וחריצים במרק PVA (חיצוני או חדר רטוב) או בשפכטל 2000 (פנימי). צבעו בצבע יסוד רב שימושי ע"ב מים. נקו מאבק לפני הצביעה.

עץ לא צבוע: שייפו בנייר לטש ונקו לפני הצביעה. צביעה חיצונית יש ליישם שכבת ייסוד רב שימושי לפני שכבת הפוליאור.

מתכת:

שייפו בנייר לטש, הסירו חלודה וכל חומר זר ונקו לפני הצביעה. במשטחי מתכת חשופים צבעו 1-2 שכבות. יסוד רב שימושי על בסיס מים. (בחיבורים יש ליישם 3 שכבות)

פורמייקה, פלסטיק קשיח ומתכת מגולוונת:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו שכבת ייסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא.

צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים.

קירות:

שטחים פנימיים מסוידים או צבועים:

הסירו כל סיד או צבע חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור על בסיס מים כאשר שתי השכבות מדוללות ב-10%-15%

מים, והמתינו 3 שעות לייבוש בין שכבות אם הצבע האקרילי הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מדולל כאמור לעיל. במידה והתשתית הינה טיח שליכט בבניה חדשה, יש לצבוע 1-2 שכבות טמבורפיל ולאחר יבוש ניתן לצבוע בפוליאור

כאמור לעיל. במידה והתשתית הינה משטחי בטון וטיח צמנטי, ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום).

הערה כללית: ניתן ליישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין

לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף לק"):

החליקו את הקיר במרק שפכטל 2000, הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל. לאחר ייבוש מוחלט (24 שעות כתלות בעובי). יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 4 שעות ייבוש, ליישם שתי שכבות פוליאור על בסיס מים מדולל ב-10%-15%. המתינו ארבע

שעות בין שכבה לשכבה.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ניתן לדלל עד 5% ובצביעת קירות 10% - 15%. ליישום בהתזה יש לדלל את הצבע ב-20%-30%. יש ליישם שכבות דקות ועובי הפילם הסופי הינו כ-70 מיקרון. לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023