



צבע עליון אטום אקרילי על בסיס מים לעץ, מתכת וקירות חדשים וישנים.

תכונות: צבע אקרילי בעל גימור משי מהודר, בעל כושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות, ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של תשתיות מעץ ומתכת: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים גם לפורמייקה ופלסטיק.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 787-XXX משי

גוון: ניתן לגיוון במבחר מניפות טמבור

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב: 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

גודל אריזה: 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ:

עץ צבוע: שייפו בנייר לטש והסירו שכבות צבע רופפות במידה וישנן. נקו מאבק ומשרף המופרש מעץ. החליקו ומלאו חורים וחריצים במרק PVA (חיצוני או חדר רטוב) או בשפכטל 2000 (פנימי). צבעו בצבע יסוד רב שימושי ע"ב מים והמתינו 2-4 שעות לייבוש (לפחות שעתיים בהתזה/גלילה, 4 שעות בהברשה) טרם הצביעה בפוליאור.

עץ לא צבוע: שייפו בנייר לטש ונקו מאבק ומשרף המופרש מעץ לפני הצביעה). צבעו בצבע יסוד רב שימושי ע"ב מים והמתינו 1-4 שעות לייבוש (תלוי בכלי היישום) טרם הצביעה בפוליאור.

מתכת:

שייפו בנייר לטש, הסירו חלודה וכל חומר זר ונקו לפני הצביעה. במשטחי מתכת חסופים צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס מים(בחיבורים יש ליישם 3 שכבות) והמתינו 1-4 שעות לייבוש (תלוי בכלי היישום) טרם הצביעה בפוליאור.

פורמייקה, פלסטיק קשיח ומתכת מגולוונת:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו שכבת יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים.

קירות:

שטחים פנימיים מסוידים או צבועים: הסירו כל סיד או צבע חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור על בסיס מים כאשר שתי השכבות מדוללות 10%-15% מים, והמתינו 3 שעות לייבוש בין שכבות. אם הצבע האקרילי הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מדולל כאמור לעיל. במידה והתשתית הינה טיח שליכט בבניה חדשה, יש לצבוע 1-2 שכבות טמבורפיל ולאחר יבוש ניתן לצבוע בפוליאור כאמור והתשתית הינה משטחי בטון וטיח צמנטי, ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום).

הערה כללית: ניתן ליישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין לאחר שיוף.

לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שלייף לק"):

החליקו את הקיר ומלאו חורים באמצעות מג'יק בונד. הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל לאחר ייבוש מוחלט (24

שעות כתלות בעובי). יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 4 שעות ייבוש, ליישם שתי שכבות פוליאור על בסיס מים מדולל ב- 10%-15%. המתינו ארבע שעות בין שכבה לשכבה.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ניתן לדלל עד 5% ובצביעת קירות 10% - 15%. ליישום בהתזה יש לדלל את הצבע ב 20%-30%. יש ליישם שכבות דקות ועובי הפילם הסופי הינו כ-70 מיקרון. יש לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. המוצר אינו מתאים למדרך.

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 02.2024

