

טיח חד-רכבי טקסטורופי, דוחה מים, לתיקון והחלקה של בטון מזויין

תכונות

דוחה מים.  
אינו מתכווץ.  
מתאים לסביבה ימית.  
החלקת בטון בשכבה בעובי 1-5 מ"מ



VOC FREE



אדהיזה גבוהה



סביבה ימית



חזק במיוחד



שימושים

לתיקון אלמנטים מבטון בעומק 1-5 מ"מ. במבנים המיועדים לשיקום ובמנהרות. החלקה ותיקון של רצפות בטון לתנועה קלה ובינונית. תיקון חורים ופגמים (סגרגציה) בבטון. תשתית לצבע ולציפוי אפוקסי ופוליאוריתני. לשימוש פנימי וחיצוני.

קוד מוצר 670403202500

נתונים טכניים\*

1.30 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.30 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
8.0 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 ימים
35.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 7 ימים
גדול מ-2.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים
פחות מ-0.05%	תכולת כלורידים
כ-60 דקות (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°c-35°c	טמפרטורת יישום
אפור	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט אפור, אגרגטים ומוספים מיוחדים.

הסירו שכבות חלשות, אבק, צבע, בליטות, גופים זרים וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום. לביצוע תיקונים בתשתית של פגמים גדולים מעומק של 5 מ"מ, יש להשתמש בסטרקצ'ורייט 100 או מאסטר אמקו 1160 של טמבור. במקרה של זיון חשוף, טפלו תחילה בברזל הזיון עם פריימר לסטרקצ'ורייט.

## הכנת התערובת

שפכו כ-5.5-6 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

## אופן השימוש

מרחו שכבה דקה של החומר על גבי התשתית באמצעות כף טייחים (מלאג'), על מנת לקבל הידבקות טובה. כאשר השכבה עדין רטובה, מרחו שכבה נוספת עד לקבלת העובי הנדרש (העובי המרבי לא יהיה גדול מ-5 מ"מ או קטן מ-1 מ"מ). במריחת החומר בשתי שכבות, יש לבצע תחילה שכבה ראשונה בעובי 2-3 מ"מ, ולאחר ייבוש ניתן לבצע שכבה שנייה.

כאשר החומר במצב של התחלת ייבוש, ניתן להחליק אותו בספוג עדין לקבלת טקסטורה בגרעון עדין. לטקסטורה חלקה במיוחד יש לשפשף בספוג לח ולהחליק במרית או מאלג' חלק.

**אשפרה:** למחרת היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- אין ליישם בימי גשם ובנשוב רוחות חזקות.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)