



שליכט צבעוני לקירות פנים וחוף בעל מראה מינרלי- אותנטי. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** מרקם גס במראה טבעי- מינרלי. מעניק הגנה בפני השפעת האקלים הישראלי. עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים, מגן מפני עובש ופטירות. נותן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, מכיל פיגמנטים עמידים בחוף. ידידותי לסביבה ולמשתמש. נושא תו תקן 1731 לגישור על סדקים עד 1 מ"מ.

**שימושים:** מתאים לציפוי קירות חיצוניים אנכיים או פנימיים. מתאים לציפוי טיח לפי ת"י 1920 חלק 1 ו-2 ולקירות בטון. מתאים לבתים חדשים וישנים.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 738-9XX (738-990 בסיס W , 738-991 בסיס WW)

**גוון:** מבחר גוונים ממניפת לגעת בצבע  
זמן שקשוק מינימלי לשליכט מגוון – 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באותה מכונת גיוון. יש לגוון היסוד בגוון הדומה לגוון השליכט העליון.

**ברק:** מט

**טקסטורה:** 90 גס

**כושר כיסוי מחושב\*:** 4-4.5 ק"ג למ"ר

**זמני ייבוש:** ייבוש לעיבוד: עד חצי שעה | זמן ייבוש למגע: 2-3 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועובי השכבה | ייבוש סופי : 21 יום

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**גודל אריזה:** 24 ק"ג

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך, בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים, בטיח חדש יש לאשפר כ-10 ימים. לפני ביצוע שליכט טרנו יש לנתק מהקיר את כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לפני היישום יש לערבב החומר במערבל מכני ערבוב מלא. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לתקנם באמצעות מילוי גמיש (737-453) מתוצרת טמבור.

**הכנה לפני יישום:** טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי צבעוני (738-500) או יסוד קושר לרב גמיש T (737-000), הכל בהתאם להוראות היצרן המפורטות על אריזת היסוד, והמתינו ליבוש.

**תשתית צבועה:** על תשתית אקרילית ישנה או פורוזיבית לאחר הכנת השטח ושטיפה בלחץ מים 150 אט' יש ליישם יסוד קושר לרב גמיש T (737-000) על בסיס טרפנטין מדולל ב-25 אחוז טרפנטין שכבה 1, מגוון בגוון הנבחר.

**תשתית לוח סופרבורד:** יש לעיין בדף הטכני של ה"לוח סופרבורד" (באתר טמבור).

**אופן היישום:** ישמו שכבת שליכט טרנו באמצעות מאלג' מתכת. עברו עם אותו מלג' פעם נוספת על השכבה המיושמת והחזיקו את המאלג' בזווית לקיר, על מנת להסיר עודפי חומר. לאחר מספר דקות עברו על החומר עם מלג' פלסטיק לקבלת הטקסטורה הרצויה. יש ליישם את השליכט ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו וללא עצירות אחרת יתכנו הבדלי גוון. במהלך העבודה מנקים מידי פעם את המאלג' פלסטיק במים, כדי למנוע הידבקות השליכט על המאלג' וכדי להקל על היישום.

יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהוראות הצביעה.

**טקסטורות:** ניתן להגיע למספר רב של טקסטורות בשיטות שונות ומומלץ תחילה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת: יישום ייחודי לשליכט טרנו- משיכות אופקיות באמצעות מאלג' פלסטיק

יישום מסורתי – מאלג' בתנועה סיבובית

**דגשים:**

- אין ליישם שליכט כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%.
- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי.
- בקרבה לסביבת ימית- מומלץ ליישם כציפוי גמר על גבי השליכט "צבע פוליאוריתני לקירות חוץ".

**הערות כלליות:** אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)