



שליבט צבעוני גמיש דקורטיבי לקיריות פנים וחוץ, במרקם עדין אותנטי.

תכונות: נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי - עמיד בפניהם של מזג אוויר קשים, וכן מגן מפני עובש ופטריות. נוטן לקירות "לנסום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות גבוהה לתשתית. שומר על הגון ומרקם הקיר לאורך זמן, מכל פגמנטים עמידים בחוץ. ייחודי לסביבה ולשימוש. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים של עד 1 מ"מ.

שימושים: מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליבט. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: ציפוי עליון: XXX-738 738-670 671 738-672 738-BBB, בסיס שקו

גון: מבחר גוונים ממוגנת לגעת בצבע
זמן שקשוק מינימלי לשלייבט מגון – 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באוטה מכונת גיון. יש לגoon היסוד בגון הדומה לגון שליבט העליון.

ברך: מט

מרקם: ביןוני 50

כשר כסוי מחושב*: 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר

זמן ייבוש: ייבוש לעיבוד: עד חצי שעה | זמן ייבוש למגע: 2-3 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועובי השכבה | ייבוש סופי: 21 ימים

אחסון וחסרי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מتاريخ הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורי ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 24 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לוודא כי התשתיות מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. יש להקפיד עלアイテム נאות של המבנה לרבות כרכובים עליוניים, ספי חלונות ואפרים. לפני השימוש הסיטו כל שכבה חופפת ומתקלפת. שיטפו הייבט בסילון מים מתוקים בלבד במשך 120 דקות לפחות. בطن וטון ולפי הצורך (בطن חדש יש להמתין לאשפורה של לחודש ימים). בשימוש מעלה טיח יש לאשפורה 10 ימים. לפני ביצוע השלייבט יש לנתק מהקיר כל חיבוריו הפיגומים, חותמים ופלנקות ולעגן את הפיגומים באופן תקין. במקרה של סדקים חוריים ושבירים עמוקים יש למלא במילוי גמיש טמבר. לפני השימוש יש לערבל בمعרבב מכני מלא במהירות נמוכה לאחדות הגון.

הכנה לפנוי יישום: טיח שרוף יישמו ברולר או בمبرשת שכבה של צבע יסוד לשלייבט אקרילי צבעוני (738-500) או פרימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קשור לריב גמיש (737-000). הכל בהתאם להוראות היצahn המפורטות על אריזת היסוד, והמתינו ליבוש. תשתיות הצבעה בצביע אקרילי: אם התשתיות פורזיות או חלשה או מודובר בסביבה ימיה או תעשייתית, אז לאחר הכנת השטח יישמו יסוד קשור לריב גמיש (737-000). אם התשתיות האקרילית יציבה יישמו פרימר לתשתיות W (738-501) או יסוד קשור לריב גמיש (737-000), המתינו ליבוש לפני הוראות הדף הטכני.

אופן היישום: ישנו שכבת שלייבט צבעוני באמצעות מלג' מתקכת. עברו עם אותו מלג' פעמיים נספת על השכבה המושמת והחזיקו את המלג' פלסטיק בזווית לקיר, על מנת להסיר עדפי חומר. לאחר זמן עברו על החומר עם מלג' פלסטיק בתכונות סיבוביות לצורך קבלת הטקסטורה (לקבלת טקסטורה גסה ניתן לעבור על החומר עם כרית ספוג לחאה). יש לישם השלייבט ברצף על גבי הקיר כולה בשלהמו ולא עצירות אחרת יתכונו הבדלי גוון. במקרה בו מבוצעים תיקונים נקודתיים יש לישם שכבה נוספת נספת מלג' על פני המשטח כולה, לשם אחידות הגון והמרקם. במקרה ההפוך מידי פעמי את המלג' פלסטיק במים, כדי למנוע הידבקות השלייבט על המלג' וכדי להקל על היישום. יש לישם את השלייבט באופן רציף על פני הקיר כולה ובסלמתו, שכן יתכונו הבדלי גוון לאחר הפסקה ביישום. זמן העבודה של השלייבט הצבעוני תלוי בטמפרטורה של הסביבה ושל הקיר.

יש לעין בדים הטכניים של כל מוצר המזכיר בהוראות הצבעה.

מרקמים: ניתן להציג למספר רב של מרקמים בשיטות שונות וממלץ תחיליה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדף:
ישום מקובל – מלג' בתנועה סיבובית

ישום לבתים צמודי קרקע קומה אחת (עד 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אופקית
ישום לבתים שתי קומות ומעלה (מעל 4 מטר) – ניתן גם לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אנכית

dagshim:

- אין לישם שליכט כאשר ציפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצבעה /או כאשר הקיר לח, /או בשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 4° וחלות היחסית מעל 85%. בשאר הבסיסי המשעי תליי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצבעה, מומחיות הצבע ותנאי מג האויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווים כ- 75% מכושר הבסיסי המוחש.
- לשימוש מקצוני

השות כליליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידי טמבר במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477*. לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגילון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבר מוגבלת לטיב החומר בלבד ואיןנה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבר המצוינות על גבי הארץ זאינה בא בהזדמנות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמתה לצרכיו, ולודא ביצוען כאלו של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתוכולת הארץ של עד 2% +/-+. טמבר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים והמלצות לא הودעה מוקדם, לאור שינויים במוצר /או שינוי דין /או בתקנים /או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחוריות להעתכן בשינויים מעט לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משמעות ע"י טמבר בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאם לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימוש לבו יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il