

שכבת גמר להחלקת תשתיות צמנטיות. לשימוש פנים וחוץ

תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
נוח ליישום.
עמיד בפני מים
מאפשר מעבר אדי מים.
עובי יישום בין 2-5 מ"מ ב 2 שכבות.



שימושים

החלקת קירות בטון פנימיים וחיצוניים.
החלקת טיח צמנט פנימי וחיצוני.
החלקת קירות פנים בממ"ד.
שכבת גמר לטיח צמנטי רב תכליתי 984 לפנים.
שכבת הכנה לצבע.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י 1920



קוד מוצר 670208202500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.2 ק"ג/מ"ר לעובי 1 מ"מ
משקל מרחבי לאבקה	כ-1.2 ק"ג/ליטר
חוזק בכפיפה לאחר 28 ימים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
חוזק בלחיצה לאחר 28 ימים	גדול מ-2.0 מגפ"ס
חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים	גדול מ-0.5 מגפ"ס
מקדם ספיגות נימית	$<0.4 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{min}^{1/2}$
משך השמישות לעבודה	כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

יש להמתין 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. הסירו שכבות רופפות, בליטות, לכלוך וגופים זרים העלולים לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה והגנו על זיון נראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך (קורוזיה) וסתמו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות בעזרת לחץ מים. יש לדאוג שמישוריות הטיח תתאים לדרישות ת"י 1920.

הכנת התערובת

שפכו כ-8.5-9.0 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו באמצעות מרית (מאלג') שכבה דקה של החומר על גבי התשתית, עד לכיסוי השטח. מיד לאחר ייבוש השכבה הראשונה, מרחו שכבה דקה נוספת, והחליקו בספוג לח לרמת גימור סופי. **אשפרה:** לאחר היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין להותיר את השליכט בגר 588 חשוף, ויש ליישם שכבת צבע עליון.
- בקירות פנים: לאחר ייבוש סופי, ישמו בונדרול סופר ומעליו צבעו במערכת צבע אקרילי מסדרת סופרקריל תוצרת טמבור. בקירות חוץ: לאחר ייבוש סופי, צבעו במערכת צבע חיצוני מתוצרת טמבור כגון יסוד מתאים + סופרקריל מ"ד).
- לייעוץ בנושא מערכת הצבע המתאימה מעל שליכט בגר חוץ 588, יש לפנות למוקד המומחים של טמבור (ציפויים גמישים כגון רב גמיש ושליכט צבעוני אינם מתאימים למערכת).
- בהתאם למפורט בתקן ת"י 5075 מרחב מוגן המוצרים מתאימים לדרישות התקנים 1920 חלק 1 וחלק 2. מערכת טיח תרמי מתאימה לדרישות 1414.

אפשרויות ליישום מערכות פנימיות למ"ד: (לא מיישמים מערכת טיח תרמי על תקרה במ"ד)

1. **שכבת בגר על קיר בטון פנימי במ"ד כאשר לא נדרש בידוד תרמי:** ניתן ליישם שכבת גמר בגר ישירות על קיר בטון במ"ד בעובי 2 מ"מ בשתי שכבות ללא רשת שריון. כאשר בבדיקה בעזרת סרגל אלומיניום באורך 2 מטר הסטייה לא תהיה גדולה מ-3 מ"מ.
2. **יישום בגר על טיח למ"ד בעובי עד 7 מ"מ כאשר לא נדרש בידוד תרמי:** על שכבת הטיח למ"ד מיישמים 2 מ"מ בגר ללא רשת שריון.
3. **יישום בגר על טיח למ"ד בעובי 7-25 מ"מ כאשר לא נדרש בידוד תרמי:** על שכבת הטיח למ"ד מיישמים 2-4 מ"מ בגר מטבעים בשכבת הבגר החיצונית רשת שריון 2.8X2.8 מ"מ.
4. **יישום בגר על טיח למ"ד, בעובי 6 מ"מ (כשכבת מגן לטיח תרמי) כאשר נדרש בידוד תרמי מסוג טיח תרמי:** מיישמים על שכבת הטיח למ"ד בגר בשתי שכבות בעובי כולל של 2 מ"מ. (חובה להטביעה רשת שריון גודל העין 2.8X2.8 בשכבת הבגר העליונה).

- אין ליישם בנשוב רוחות חזקות ו/או על תשתית שלא הסתיים תהליך האשפרה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il