

צבע אקרילי על בסיס מים בגימור עתיק וינטאג' לצביעה בשכבה אחת

תכונות: צבע אקרילי בעל גימור עתיק וינטאג' מט, מצטיין בהתחברות לעץ ללא צורך ביסוד. מעניק הסתרה גבוהה בשכבה אחת. אינו דורש הכנות עץ מיוחדות, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. לאחר הייבוש, ע"י שיוף לא אחיד מתקבל מראה וינטאג'. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. מוכן לשימוש, ניתן להשיג במבחר גוונים.

שימושים: צבע פנים בלבד. מתאים במיוחד לצביעת רהיטים מעץ בשכבה אחת, לקבלת מראה וינטאג'. מתאים לתשתיות כגון: מתכת, פורמייקה, זכוכית ועוד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 788-102 לבן, 788-105 בסיס שקוף

גוון: לבן, 5 גוונים מוכנים, ומניפת לגעת בצבע

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר/ליטר בשכבה אחת, כתלות בתשתית

דילול: אין צורך בדילול | לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:** ייבוש לשיוף לקבלת מראה וינטאג': שעתיים | ייבוש ליישום לכה: 24 שעות | ייבוש סופי: שבעה ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
0.75 ליטר	576

הכנת המשטח ומערכת הצבע:

עץ:

עץ לא צבוע: שייפו את המשטח בנייד לטש עד לקבלת משטח חלק ואחיד. יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

עץ צבוע: החליקו את משטחי העץ בנייד לטש עד לקבלת משטח חלק ואחיד. הסירו כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו. נקו במטלית מאבק.

צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'.

אחרי יבוש יש לשייף את הצבע בעזרת נייר שיוף עדין עד לקבלת מראה וינטאג'.

לאחר השיוף וקבלת המראה הרצוי, יש לנקות היטב מאבק. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

במידה וצובעים פוליאור וינטאג' ע"ג משטח שצבוע בצבע כהה מאוד, יש לשייף את המשטח וליישם 1-2 שכבות של פוליאור וינטאג'. בחידוש רהיטים במידה והתשתית צבועה בלכה דו רכיבית, יש להסירה באופן מלא, או ליישם יסוד רב שימושי ע"ב מים מק"ט 750750. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק שפכטל 2000 תוצרת טמבור, לפני צביעת פוליאור וינטאג'. והמתינו לייבוש מלא.

מתכת ברזלית חדשה או צבועה:

מתכת חדשה - שייפו את המשטח ונקו עם מדלל טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור וחכו לייבוש.

צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על בסיס מים מק"ט 750750 והמתינו לייבוש מלא, צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'.

להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייד שיוף ס.

להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

מתכת ברזלית חלודה או צבועה - הסירו חלודה, או כל שכבה רופפת של מתכת וצבע וכל חומר זר אחר בצורה ידנית או בעזרת מברשת פלדה ונייד לטש המותקן על מכונה חשמלית ולאחר מכן שטפו היטב עם מדלל טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור. צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על בסיס מים מק"ט 750750 והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2-1 שכבות של פוליאור וינטאג'. להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייד שיוף ס. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים". במקרים בהם לא ניתן להסיר את החלודה כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור ולשטוף היטב עם מדלל טרפנטין מינרלי.

ברזל מגולוון:

שייפו באופן ידני או בעזרת נייד לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. הסירו כל לכלוך, תחמוצת, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על בסיס מים מק"ט 750750 והמתינו לייבוש מלא. צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'. להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייד שיוף ס. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

פורמייקה וזכוכית:

יש לחספס את פני השטח באופן ידני בנייד שיוף או חספוס מכני באמצעות נייד לטש המותקן על מכונה חשמלית ולנקות מאבק ושומנים. צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'. להורדת סימני הברשה ניתן לשייף באופן עדין בנייד שיוף ס. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

אופן צביעה: יש לבחוש היטב את תוכן האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. הצבע מוכן לשימוש - ללא צורך בדילול. צבעו במברשת) מומלץ במברשת סינטטית איכותית מותאמת לעץ (או רולר ספוג . לאחר הייבוש שייפו את הצבע בפעולת שיוף עדינה עד לקבלת מראה רצוי. לקבלת הסתרה גבוהה יותר ניתן ליישם שתי שכבות פוליאור וינטאג'. ביישום על עץ ולקבלת מראה עתיק וינטאג' יש לשייף עד לנראות התשתית. להגנה מרבית, סיימו בשכבה של לכה וינטאג' מט על בסיס מים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס או מעל 30 מעלות, ואיננה בשמש ישירה.

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. מכיל 1,2 - בנזיאזותיאזול-3 (H₂), תערובת של: 5-כלורד-2-מתיל-4-איזותיאזולין-3-1-2-מתיל-2H-איזותיאזול-3-ONE (1:3), עלול לעורר תגובה אלרגית. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.

הערות כלליות: הצביעה פנימית בלבד ואין לצבוע בטמפ' מתחת ל- 10°C ולחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם 1/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בהירות במהלך ההובלה. ייתכן שינוי בתכולת האריזה של +/- 2%.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים **I S O 9001**, **I S O 18001**, **I S O 14001** ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: ***6477**.