

לכה אקרילית המשמשת כשכבה עליונה לפוליאור וינטאג' נושא תו תקן ירוק

תכונות: הלכה שומרת על העץ המשוף לאחר הצביעה בפוליאור וינטאג'. מגנה מפני חדירת רטיבות ומכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש. הלכה מדוללת במים, מתייבשת במהירות, קלה ונוחה לצביעה. הלכה אינה מכילה עופרת או כרומומים ולכן מתאימה במיוחד לרהיטים ולצבעוני ילדים. המוצר ידידותי לסביבה ובעל תו ירוק.

שימושים: הלכה מיועדת להגנה על משטחי עץ שנצבעו בצבע פוליאור וינטאג', ושומרת על המרקם הטבעי של העץ. ליישום על פריטי עץ, מתכת, פורמייקה קרמיקה וזכוכית שנצבעו בפוליאור וינטאג'. שימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 788-000

גוון: שקוף

ברק: מט

נושר כיסוי מחושב*: עץ חדש בלתי צבוע: 15-18 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

עץ צבוע: 20-23 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

דילול: אין צורך בדילול.

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים- שלוש | ייבוש קשה: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
0.75 ליטר	576

הכנת המשטח ומערכת הצבע: צבעו פוליאור וינטאג' לפי הוראות היישום בדף הטכני של המוצר. הגנה טובה לעץ או כל תשתית אחרת תתקבל לאחר יישום הלכה השקופה. הסירו את הלכלוך, שומנים ואת אבק הליטוש וצבעו את הלכה השקופה. אין לצבוע על עץ רטוב.

אופן צביעה: הלכה מוכנה לשימוש. בחשו היטב את הלכה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. גוון הלכה באריזה הוא לבנבן-חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.

צביעה במברשת רכה: צבעו לאורך סיבי העץ עד לקבלת כיסוי מומלץ לצבוע 1-2 שכבות (בהפרש של שעתיים בין שכבה לשכבה). שייפו קלות בנייר לטש 0 אחרי כל שכבה. אין לשייף את השכבה האחרונה.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות צלזיוס.

אזהרות והוראות בטיחות: יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MS DS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות: בצביעה חיצונית, אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם בשלושה ימים לפני או אחרי הצביעה. אין לצבוע בטמפ' מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%.

בצביעה תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום

המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של +/- 2% יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים I S O 9001, I S O 18001, I S O 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.