



**צבע אקרילי על בסיס מים בגימור עתיק וינטאג' לצביעה בשכבה אחת**

**תכונות:** צבע אקרילי בעל גימור עתיק וינטאג' מט, מצטיין בהתחברות לעץ ללא צורך ביסוד. מעניק הסתרה גבוהה בשכבה אחת. אינו דורש הכנות עץ מיוחדות, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. לאחר הייבוש, ע"י שיוף לא אחיד, מתקבל מראה וינטאג'. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. מוכן לשימוש, ניתן להשיג במבחר גוונים.

**שימושים:** צבע פנים בלבד. מתאים במיוחד לצביעת רהיטים מעץ בשכבה אחת במראה וינטאג'. מתאים לתשתיות כגון: מתכת, פורמייקה, זכוכית ועוד.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 788-102 בסיס פסטל | 788-105 בסיס שקוף

**גוון:** מניפת לגעת בצבע

**גימור:** מט

**כושר כיסוי מחושב:** 8-9 מ"ר/ליטר בשכבה אחת, כתלות בתשתית

**דילול:** אין צורך בדילול

**ניקוי:** מים וסבון

**זמני ייבוש:** ייבוש לשיוף לקבלת מראה וינטאג': שעתיים | ייבוש ליישום לכה: 24 שעות | ייבוש סופי: שבעה ימים

**גודל אריזה:** 750 ליטר

**אחסון וחיי מדף:**

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**כל סוגי המתכות:**

**עץ:**

עץ לא צבוע: שייפו את המשטח בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק ואחיד. יש להקפיד על רכישת עץ חדש שעבר טיפול מתאים, ללא הפרשת שרף.

**עץ צבוע:**

החליקו את משטחי העץ בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק ואחיד. הסירו כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו. נקו במטלית מאבק. צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'. אחרי יבוש יש לשיוף את הצבע בעזרת נייר שיוף עדין עד לקבלת מראה וינטאג'. לאחר השיוף וקבלת המראה הרצוי, יש לנקות היטב מאבק. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים". במידה וצובעים פוליאור וינטאג' ע"ג משטח שצבוע בצבע כהה מאוד, יש לשיוף את המשטח וליישם 1-2 שכבות של פוליאור וינטאג'. בחידוש רהיטים במידה והתשתית צבועה בלכה דו רכיבית, יש להסירה באופן מלא, או ליישם יסוד רב שימושי ע"ב מים מק"ט 750-750. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק שפכטל 2000 תוצרת טמבור, לפני צביעת פוליאור וינטאג', והמתינו לייבוש מלא.

**מתכת ברזלית חדשה או צבועה:**

שייפו את המשטח ונקו עם מדלל טרפנטין מינרלי מתוצרת טמבור וחכו לייבוש. צבעו שכבה אחת של יסוד רב שימושי על בסיס מים מק"ט 750750 והמתינו לייבוש מלא, צבעו שכבה אחת של פוליאור וינטאג'. להורדת סימני הברשה ניתן לשיוף באופן עדין בנייר שיוף 0. להגנה מרבית יש ליישם "לכה וינטאג' מט ע"ב מים".

**דגשים:** כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

## שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023