

תערובת בטון מוכנה יבשה של בטון ב 30

תכונות

תערובת מוכנה של בטון ב 30.
נבדק במכון התקנים ועמד בחוק לחיצה של ב 30 (לאחר 28 ימים).
נוח לערבוב וליישום.



חזק
במיוחד



נוח
ליישום



מתאים למגוון
יציקות קטנות



שימושים

עבודות בטון כלליות כגון: יציקת חגורות ועמודים, תיקוני שלד, עבודות פיתוח ועוד.

תקנים



קוד מוצר 983258202500

נתונים טכניים*

5-6 ס"מ	שקיעה מתוכננת
גדול מ-30 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 ימים
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט מסוג CEMI 52.5 - N

הכנת שטח

יש לנקות את הסביבה המיועדת לעבודות הבטון מאבק, שמן ומלחים.
יש לבצע את עבודת הטפסנות והברזל על-פי התקנים הרלוונטיים.
יש להרטיב את אזור היציקה לפני היישום.

הכנת התערובת

שפכו את תכולת השק לתוך כלי המכיל 2.5-2.8 ליטר מים – כך יתקבל חוזק הגדול מ-30 מגפ"ס. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו 3 דקות וערבלו שוב.

יש לצקת את החומר לתוך הטפסנות או לתוך בור יציקת העמודים עד להגעה לקו העליון של הטפסנות או של הבור. **אשפרה:** למחרת היישום, יש לבצע אשפרה של החומר, שלוש פעמים ביום ולמשך שלושה ימים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- בחיבור בין בטון ישן לבין בטון חדש, יש להקפיד על הרטבה מלאה של הבטון הישן.
- להבטחת הידבקות משופרת של בטון חדש לבטון ישן, יש להשתמש בפריימר מסוג טורובונד של טמבור.
- התקנת קוצים מברזל תגרום לחיבור משופר בין בטון ישן לבין בטון חדש.
- תערובת שהחלה להתייבש אינה מתאימה לשימוש חוזר, ואין להוסיף לה מים.
- הוספת מים מעבר לכמות המומלצת מחלישה את התערובת.
- ניתן להוסיף ¼ ליטר מים (כוס) כדי לקבל שקיעה נמוכה מ-5 ס"מ, או להפחית ¼ ליטר (כוס) כדי לקבל שקיעה נמוכה מ-5 ס"מ.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 10.5.2022

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.