



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

**קוד מוצר:**

441-006

**תיאור המוצר:**

צבע עליון סינתטי המיועד לצביעת רכב ורק"מ (לפי תקן ישראלי ת"י 785). הצבע מיוצר בהתאם למפרט מקחש"ר צ 90-5.

**נתונים טכניים:**
**גוון:** צהוב עפר

**ברק:** מט

**אחוז מוצקים בנפח:** 45%

**עובי פילם יבש לשכבה:** 50 מיקרון

**כושר כיסוי תיאורטי:** 9 מ"ר לליטר

**מדלל מומלץ:** מדלל 1-32

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*: 3 שעות | זמן ייבוש לטיפול: 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

לפני הצביעה יש לוודא כי השטח נקי משומנים, גריז, אבק וכל חומר זר אחר.  
**צבע יסוד:** יש ליישם 2 שכבות של "טמרון קומפקט פריימר" 60-70 מיקרון לשכבה או 2 שכבות של "יסוד סופר עמיד" 60-70 מיקרון לשכבה ועוד שכבה 1 או 2 של "צבע סינתטי צהוב עפר" בעובי של 40-50 מיקרון לשכבה.

**שיטת הצביעה:**

פומיות וזוויות	לחץ אטמ'	כמות דילול בנפח	מדלל מומלץ	אופן הצביעה
-	-	5-10%	1-01	הברשה/ רולר
2/30°	4	15%-עד	1-32	ריסוס רגיל
0.026" / 60-80°	5	3-5%	1-32	ריסוס איירלס

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': -9877483 04 וכן על גבי תווית המוצר.  
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\*C-25° ו 65% לחות יחסית.

עדכון 23.07.2018