



פח למוצר-דו-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:

393-051 : חלק א'

393-052 : חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע פוליאוריתני אקרילי דו-רכיבי.

מקט צהלי - 667014301

תכונות מיוחדות:

- עמידות גבוהה כנגד שחיקה ונגיפה.
- עמידות גבוהה בכל תנאי אקלים.
- שמירה מרבית על גוון וברק מקוריים בחשיפה.
- מתאים למפרט צהלי מקחש"ר צ' 034-065 לצבע פוליאוריתני עמיד בשחיקה ולמפרט צהלי לצבע עליון במערכת צבע מונע החלקה.

שימושים:

משמש כשכבה עליונה לצביעת ציוד וכלי רכב להם נדרשת עמידות גבוהה.

נתונים טכניים:**גוון:** צהוב עפר צהלי**ברק:** מט**אחוז מוצקים בנפח:** 52%**יחס ערבוב בנפח:** 8:1**יחס ערבוב במשקל:** 10:1**כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר):** 10**מדלל מומלץ:** בקיץ: מדלל 10 / בחורף: מדלל 11 ניקוי כלים: מדלל 11**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע:** 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 12 שעות / מקסימום: ללא הגבלה יש להקפיד על ניקיון השטח | זמן ייבוש קשה: 18 שעות**אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:** 6 שעות**חיי מדף:** 24 חודשים**הכנת השטח ומערכת הצבע:****פלדה:** הסרת שומנים ולכלוך. חספוס (ע"י התזת גרגירים) לדרגה של S a-2.5 ולעומק פרופיל של 50 מיקרון.**מערכת מונעת החלקה:** יסוד אפוגל או ביסוד למערכת מונעת החלקה. ניתן ליישם יסודות נוספים רק באישור מפורש מהלקוח הסופי.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
11 או 10 (בקיץ)	עד - 5%	-	-	גלילה
11 או 10 (בקיץ)	עד - 5%	15	3	התזה איירלס
11 או 10 (בקיץ)	10-20%	-	3-4	התזת אוויר

מדלל לניקוי:

מדלל 11

אמצעי זהירות:

להרחיק מאש. להרחיק מהישג ידם של ילדים. להקפיד על אוורור נאות של מקום העבודה. יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. יש להימנע משאיפת החומר אדיו. **אזהרה:** אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**C-1 25^o ו 65% לחות יחסית.

29.08.2019 עודכן