


מיוצר לפי ידע של קופון אינטרנשיונל
קוד מוצר:

643-021: חלק א'- אפור/ כחול מט
 644-xxx: חלק א'- כחול/ לבן/ אדום מבריק
 644-022: חלק ב' משותף עבור מבריק
 643-022 חלק ב עבור מט

תיאור המוצר:

צבע אפוקסי פוליאמין עליון דו-רכיבי (א'+ב').

תכונות מיוחדות:

- עמידות טובה מאוד במגע אקראי עם כימיקלים ומוצרי נפט (כגון סולר, קרוזין, מזוט).
- עמידות מצוינת באווירה קורוזיונית של חומצות חלשות.
- עמידות מצוינת בשחיקה.

שימושים:

- מתאים כצבע עליון לרצפות בטון וקירות במפעלי תעשייה כימית.
- מתאים כצבע עליון במערכות לצביעת מתכות.
- מתאים כעליון לרצפות אפוקסי, מחסנים וחניונים בסביבה פנימית.

נתונים טכניים:

גוון: אפור/ כחול/ לבן/ אדום

ברק ב- 60°: מבריק/ מט

אחוז מוצקים בנפח: מט: 63% / מבריק: 46%

עובי פילם יבש לשכבה: 40 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה * (מ"ר לליטר): מט: 15.7 / מבריק: 11.5

מדלל: 4-100 של חברת טמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** שעה | זמן המתנה בין שכבות: 16-24 שעות | זמן ייבוש סופי: 24 שעות

יחס ערבוב בנפח:

- מבריק- א:ב = 1:4

- מט- א:ב = 1:4.4

יחס ערבוב במשקל:

- מבריק- א:ב = 1:5.6

- מט- א:ב = 1:7.5

זמן המתנה לפני צביעה: 15-30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

בטון: יש להסיר זיהומים (במיוחד שומנים), מי מלט ושכבות רופפות. ההסרה ניתנת להיעשות באמצעות הספוס של פני השטח במברשת פלדה. המתנה לייבוש מלא ויישום יסוד קושר אפיקטלק או אפיקטלק SL. יש ליישם אפוקסי EA-4 על אפיקטלק שקוף כאשר הוא עדיין דביק.

פלדה: התזה אבירזיבית לדרגה SA2.5. יישום של יסוד מתאים כגון: EA-9, אפיטמרין סולקוט, אקופוקסי 60, אקופוקסי 80.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
0-5%	4-100			הברשה/גלילה
0-10%	4-100		3-4	התזה רגילה
5-10%	4-100	0.015"	4-5	התזת איירלס

מדלל לניקוי:
מדלל 4-100.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' נמוכה מ- 10°C. אין ליישם בשכבות עבות יותר מ-100 מיקרומטר.
אם דרוש עובי גדול יותר יש להשיגו ע"י יישום מס' שכבות. המראה הסופי בגלילה הינו דמוי קליפת תפוז עדינה. אם יש צורך ברצפה נגד החלקה ניתן לפזר גרגרים בגודל עד- 0.3 מ"מ על שכבה ראשונה של אפוקסי EA-4 בעודו רטוב ולמחרת ליישם שכבה נוספת של אפוקסי EA-4

אזהרות והוראות בטיחות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים

וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עודכן ב- 03.11.2022