



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

### קוד מוצר:

436-560: אדום אוקסיד

436-561: אפור כהה

436-562: לבן שבור

436-563: צהוב אוקסיד

### תיאור המוצר:

צבע יסוד אנטיקורוזיבי חד-רכיבי המבוסס על שרפים אלקידיים, מהיר ייבוש, רב-עובי, מגן מפני חלודה, מאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד. נטול כרומטים ועופרת.

### תכונות מיוחדות:

- צבע בעל ייבוש מהיר, משמש כיסוד במערכת לצביעה מהירה בשימוש עם "עליון לצביעה מהירה" ומאפשר מסירת עבודה תוך יום.
- הצבע מכיל פיגמנטים אנטיקורוזיביים מסוג צינק פוספט ומעניק הגנה טובה נגד התפתחות חלודה.
- מאפשר השמה של 70 מיקרון בשכבה אחת (אירלס) תוך חיסכון במספר שכבות היסוד ועלויות היישום.
- מתאים ליישום בהתזה ובהברשה.
- ידודותי לסביבה ולמשתמש.

### שימושים:

- צביעת חלקי מתכת ברזלית ופלדה כגון: סורגים, קונסטרוקציות ומתכת לבניין, בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.
- משמש כצבע יסוד במערכת לצביעה מהירה.

### נתונים טכניים:

**גוון:** אדום אוקסיד / אפור כהה / לבן שבור / צהוב, אוקסיד

**ברק ב-60°:** מט

**אחוז מוצקים בנפח:**  $44 \pm 2$

**עובי פילם יבש לשכבה:** 35-70 מיקרון

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 6.4-12.8

**מדלל מומלץ:** להתזה: מדלל 1-32 / להברשה: מדלל 18

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*\* : 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: שעה | זמן ייבוש סופי: 12 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

חספוס המתכת ע"י גרגרים לדרגה Sa-2.5 (לפי התקן השבדי). במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת, יש לבצע חספוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות, לדרגה ST-3 (לפי התקן השבדי) כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר

### מערכת הצבע:

**יסוד:** 2 שכבות של צבע "יסוד לצביעה מהירה". צבע עליון: לקבלת תהליך צביעה מהיר במיוחד מומלץ להשתמש בשילוב עם "עליון לצביעה מהירה". ניתן גם ליישם "עליון סופר עמיד", "צביעה אחת ודי" ו"פוליאור".

**שיטת הצביעה:**

| אופן הצביעה | לחץ אטמ' | קוטר הנחיר | מדלל | אחוז דילול<br>בנפח |
|-------------|----------|------------|------|--------------------|
| הברשה/גלילה | -        | -          | 18   | עד - 10%           |
| התזה רגילה  | 2-3      | -          | 1-32 | עד - 20%           |
| התזה איירלס | 3-6      | 17-21"     | 1-32 | עד - 7%            |

**מדלל לניקוי:**

מדלל 1-32 להתזה או מדלל 18 להברשה.

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. מומלץ לבדוק התחברות לצבע ישן לפני הצביעה.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477\*

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.