



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:

354-000

354-001

תיאור המוצר:

צבע יסוד אנטיקורוזיבי נטול כרומטים ועופרת על בסיס שרפים מעולים המשמש כיסוד לצבעים עליונים.

תכונות מיוחדות:

- מעניק הגנה אנטיקורוזיבית מעולה.
- בעל יכולת ייבוש מהיר.
- ניתן ליישום בהברשה בעובי רגיל או כצבע רב-עובי בהתזת איירלס (80-70 מיקרומטר עובי יבש) לשימוש תעשייתי.
- ניתן ליישם מעליו צבעים סינתטיים מכל הסוגים (סופרלק, פוליאור, עליון לצביעה מהירה וכדומה).
- ללא עופרת וכרומטים.

שימושים:

- ליישום על אביזרים ממתכת ואלומיניום משויף ו/או מטופל ולהגנה מפני חלודה.
- משמש כיסוד לפני צבעים עליונים סינתטיים כגון: פוליאור, סופרלק פלוס, עליון לצביעה מהירה, מטאל לוחם בחלודה.
- לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

גוון: לבן, אדום, אפור בהיר

ברק ב-60°: מט

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 7-8 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

מדלל מומלץ: טרפנטין מינרלי טמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** : שעה | זמן המתנה בין שכבות: שעתיים | זמן ייבוש קשה: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

מתכת: לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש-הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייד לטש ולאחר מכן שטפו בעזרת מדלל מתאים. במידת הצורך בצעו ניקוי מכני או התזת אגרגטים לדרגה Sa-2.5 (לשימוש תעשייתי). צבעו 2 שכבות יסוד בזק והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות.

שיטת הצביעה:

אופן הצביעה	לחץ אט'	קוטר נחיר	מדלל	כמות דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	-	טרפנטין מינראלי טמבור	עד- 5%
טבילה	-	-	טרפנטין מינראלי טמבור	-
התזה רגילה	3-4	-	מדלל 1-32 / מדלל 1-18	15%-20%
התזת איירלס	5-6	0.021"	מדלל 1-32 / מדלל 1-18	עד- 5%

מדלל לניקוי:

טרפנטין מינראלי טמבור או מדלל 1-32. נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של טרפנטין על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אריזה:

גודל אריזה: 0.25 ליטר / 0.75 ליטר / 2.5 ליטר / 4.5 ליטר.

כמות למשטח: 100 / 210 / 576 / 1440.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ומידי פעם גם במהלך הצביעה. הצבע מוכן לשימוש בהברשה, אולם ניתן לדלל לפי הצורך בטרפנטין מינראלי טמבור (עד-5%).

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.