



פח למוצר דו-רכיבי חולה/גלילה

קוד מוצר:

572-107: חלק א'

572-108: חלק ב'

תיאור המוצר:

יסוד אפוקסי דו רכיבי (א'+ב') שקוף, נטול מדללים המבוסס על שרפי אפוקסי פוליאמין.

תכונות מיוחדות:

בעל התקשות מהירה.

שימושים:

– משמש כיסוד קושר או כשכבת ביניים לפני שכבת ציפויי פוליאוריאה: HT ו PTU של חברת SPI, פוליפלקס 441.
– מתאים למערכת אפוקסית על בטון וטיח.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף, תיתכן צהבהבות קלה

ברק ב-60°: ברק גבוה

אחוז מוצקים בנפח: 100%

עובי פילם לשכבה:

למשטחים אופקיים: 100-300 מיקרון (בהתאם לכושר הספיגה של התשתית)

למשטחים אנכיים: 100-200 מיקרון (בהתאם לכושר הספיגה של התשתית)

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 3.3-10

מדלל מומלץ: אין לדלל מוצר זה.

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 40:60

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: 6 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 6-10 שעות (30° C) יש לוודא שהפילם של היסוד עדיין דביק. הדביקות הנדרשת תהיה קלה כך שהאצבע אינה מזדהמת מהחומר ואינה משאירה את חותמה במקום הנגיעה.

במידה ונדרש להמתין זמן נוסף בין השכבות יש ליישם שכבה נוספת של אפיקטלק PU. לאחר ייבוש מלא של היסוד ואובדן הדביקות יש לשוב ולחספס היטב את פני השטח וליישם שכבה דקה נוספת של היסוד | זמן ייבוש סופי: 24 שעות. זמן המתנה לפני צביעה: 5 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 15 דקות (30° C)

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש להמתין לאשפרת הבטון למשך 28 יום מגמר יציקת הבטון. השטח המיועד לציפוי צריך להיות במצב טוב, נקי, יבש וחופשי משומנים, חלב בטון (Laitance) וחלקים רופפים. יש לבצע חספוס (בהתאם למצב התשתית ולעובי המערכת הסופית) על ידי התזת כדוריות פלדה (shot blast), ניקוי אברזיבי או כרסום. תכולת המים המרבית המותרת בבטון העומד לציפוי הינה 4%. החוזק המינימאלי של הבטון בבדיקת שליפה צריך להיות 1.5 מגפ"ס. לפני יישום היסוד יש להסיר כל לכלוך ואבק, רצוי באמצעות שואב אבק.

שיטת הצביעה:
גלילה.

מדלל לניקוי:
מדלל 4-100.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש. לתוצאה מיטבית לפני השמה של אפיקטלק PU, מומלץ להשתמש באפיקטלק S.L כשכבת יסוד וביסוד אפוקסי לפוליאוריאה כשכבת ביניים לפני יישום פוליאוריאה בהתזה חמה. אין ליישם בטמפ' משטח נמוכה מ- 15°C או גבוהה מ- 35°C . יש להקפיד לצבוע מעל יסוד אפוקסי לפוליאוריאה בעודו רך ודביק!

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו מוקד המומחים של טמבור: *6477.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.