



## לכה חד רכיבית שקופה לפרקטים מדוללת במים

קוד מוצר:

מט : 386-401

מש : 386-402

### תיאור המוצר:

לכה חד-רכיבית, מדוללת במים, מיועדת לשמש כיסוד ועליון לרצפות פרקט.

### תכונות מיוחדות:

- מדולל במים.
- ללא ריחות האופייניים לצבעי מדלל.
- בטיחותי יותר למשתמש ולסביבה.
- משמש כיסוד ועליון.
- עמידות טובה לשחיקה.
- ייבוש מהיר.
- ניתן לשיוף בקלות.
- בעל כושר הרטבה של התשתית תוך שיפור ההתחברות.

### שימושים:

- משמש כיסוד ועליון חד-רכיבי שקוף לצביעת פרקטים באולמות ולצביעת רהיטים עם עמידות גבוהה לשחיקה.
- שימוש במוצר זה מונע נידוף של מדללים תוך הפצה של ריחות רעים ואדים מסוכנים לאוויר.
- אינו מיועד לצביעת פרקטים בסביבת שחיקה חריגה כגון: אולמות כדור סל.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

### נתונים טכניים:

גוון: שקוף

ברק ב-60°: 10% - מט / 40% - משי

משקל סגולי: 1.04 ± 0.01

צמיגות לפני השמה-שניות (din cup 4): 27 ± 2

אחוז מוצקים משקלי: 31 ± 1

גר' למ"ר: 100-130 גר'/מ"ר

מס' שכבות נדרשות: 2-3 שכבות. יש לשייף בין השכבות (ראה זמני המתנה בין שכבות).  
במספר שכבות גבוהה המילוי ואורך חיי המוצר עד לחשיפת התשתית

כושר כיסוי תיאורטי מחושב לשכבה (מ"ר לליטר): 7.6-10

אחוז דילול במים: 10%

**זמן ייבוש:**

ייבוש לאבק	ייבוש למגע	זמן ייבוש לשכבה שנייה	זמן ייבוש לשכבה שלישית	ייבוש לדריכה
30 דקות	60 דקות	3-6 שעות	16-24 שעות	24 שעות

**חיי מדף:** 18 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ 80% ולטמפרטורות של  $10^{\circ}-35^{\circ}C$ . יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות לאחר זמני ההמתנה המומלצים.

**שיטת הצביעה:**

התזה, ברולר ובמברשת המיועדים להשמת לכות. יש ליישם במקום מאוורר. בעץ כהה יש ליישם שכבות דקות כאשר בין כל שכבה יש ללטש.

**מדלל לניקוי:**  
מים.

**תחזוקה שוטפת של הרצפה:**

אין להשתמש בכימיקלים בסיסיים או חומציים. אין להשתמש במדללים. אין להשתמש בחומרי ניקוי המשלבים חומרי שחיקה.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ}\text{C}$  - 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018