



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

**קוד מוצר:**  
458-261

**תיאור המוצר:**

צבע על בסיס גומי מוכלר המותאם לתנאי טבילה במים.

**תכונות מיוחדות:**

- התחברות מצוינת לבטון.
- ייבוש מהיר.
- ניתן ליישום בהברשה בלבד.

**שימושים:**

צביעת בריכות שחיה מבטון בלבד.

**נתונים טכניים:**

**גוון:** כחול בהיר 9386. בחשיפה של הצבע לשמש ישירה או למי בריכה מוכלרים תתקבל דהייה של הגוון המקורי. ניתן לרענן את פני השטח אחת לעונה באמצעות שפשוף קל או באמצעות מים בלחץ

**אחוז מוצקים בנפח:** 24%

**עובי פילם מומלץ לשכבה:** 40-60 מיקרון

**כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר):** 4-6

**מדלל מומלץ:** 1-04

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*: 345 דקות | זמן ייבוש סופי: 24 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 24 שעות

**חיי מדף:** 12 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**בריכת בטון חדשה:** יש להמתין 28 יום לאשפרת הבטון. הסרה של שכבות רופפות מי מלט וזיהומים. במידת הצורך יש לשטוף את פני הבטון באמצעות מים בלחץ להסרה של מלחים וחומרים אלקלים. קירות חלקים מאוד יש לחספס לפני הצביעה ע"י מריחתם בחומצת מלח מהולה (5-10%), ואח"כ לשטוף בלחץ גבוה כ- 2-3 פעמים ע"מ לסלק את שאריות החומצה. לאחר השטיפה רצוי לבדוק את ה-pH של פני השטח באמצעות ניר לקמוס, ולוודא שהם ניטרליים. ניתן לחספס את פני השטח גם בהתזת אגרגטים קלה ואח"כ לדאוג לניקוי יסודי של האבק. יש להתחיל בצביעה רק לאחר שהבריכה התייבשה כליל. מומלץ ליישם 3 שכבות של "גלית".

**חידוש בריכה צבועה:** אם ההתחברות בין השכבות והתחברות המערכת כולה לתשתית מלאה, אזי יש לבצע הכנת שטח כמתואר להלן:

- צבע ישן, פגום ומתקלף יש לגרד במברשות קשות או בניקוי אברזיבי.
- לאחר הניקוי יש לשטוף במים בלחץ גבוה כ- 2-3 פעמים. השטח הנצבע חייב להיות חופשי משאריות של אצות, לכלוך, אבק וכל גוף זר אחר לפני הצביעה. לעיתים רצוי לעבוד על פני השטח עם מטלית טבולה במדלל 1-04
- צבע קטע קטן ב"גלית" ובדוק את טיב ההתחברות בין השכבות ואת אחידות הפילם. המערכת המומלצת בכל מקרה כוללת שלוש שכבות של צבע.
- במהלך תפקוד הצבע יתכן שינוי גוון (תוך שמירה על הגוון הכללי) עקב שקיעה של מלחים, ריכוזי כלור גבוהים וחשיפה ממושכת לשמש. ניתן לרענן את הגוון ע"י שטיפת מים בלחץ או שפשוף עדין ב"סקוטש" וכו'.

**שיטת הצביעה:**

אחוז דילול בנפח	מדלל	אופן הצביעה
0-5%	1-04	הברשה/גלילה

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. יש לצבוע את השכבה הראשונה מדוללת ב- 5% מדלל 1-04. את השכבה השנייה יש לצבוע ללא דילול. יש להמתין 7 ימים מתום הצביעה לפני מילוי המים. בריכוזים גבוהים של כלור במים, הצבע עלול לשנות גוון ולהלבין. מלחי בטון מסיסים על פני השטח עלולים לגרום להיווצרות שלפוחיות.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות - אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\* ב-  $25^{\circ}\text{C}$  ו- 65% לחות יחסית.

23.07.2019