



פח למוצרו-רכיבי

**קוד מוצר:**

577-234: לבן חלק א'

577-235: חלק ב'

**תיאור המוצר:**

ציפוי אלסטומרי דו רכיבי (חלק א+ב) המבוסס על שרפים אפוקסי פוליאוריתן, אינו מכיל מדלל solvynt

**תכונות מיוחדות:**

גמיש במיוחד ובעל עמידות גבוהה למגע עם מים, סביבה אלקאלית ומגע אקראי עם חומצות מהולות, אינו מתאים למגע ממושך עם חומצות.

**שימושים:**

מיועד לשימוש כחומר אטימה לסתימת סדקים אופקיים ואנכיים, מילוי חיבורי בטון.

**נתונים טכניים 25°C:**

גוון: לבן שבור

ברק ב-60°C: חצי מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 100%.

עובי פילם יבש לשכבה: לפי הצורך

כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר): 2.7-6.5

מדלל מומלץ: אין מדלל

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע 25°C \*\*: כ-30 דקות (תתקבל דביקות קלה למגע עם לחץ אשר ילך ויעלם עם התקדמות הייבוש) | זמן המתנה בין שכבות: בין יסוד לעליון שעתיים זמן ייבוש סופי: 7 ימים

**לצבע דו רכיבי: 25°C**

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 1:2

זמן המתנה לפני צביעה: 20-30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 4 שעות

חיי מדף: 6 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

אזור הסדק חייב להיות ייבש, נקי וללא פני שטח רופפים. רצוי להשתמש בשואב אבק כדי להסיר את האבק. יישום יסוד אפיקטלק שקוף או אפיקטלק SL (ראה דפים טכניים) והמתנה של כ-2 שעות לפני יישום או מילוי אפראגום TX30.

יש לחרוץ את הסדק לרוחב 5 מ"מ לפחות ולעומק 1 ס"מ לפחות, עד לדביקות קלה ללחיצת אצבע.....

**תכונות פיסיקליות ועמידות כימית:**

**א. תכונות מכניות לאחר התקשות של חודש ב-20°C:**

- קושי 70 יח' SHORE A.
- התארכות 250%.
- מודול ב-100% 15.1 ק"ג/סמ"ר.

**ב. עמידות בכימיקלים-למגע אקראי 20°C:**

- טבילה במים במשך 3 חודשים-תקין.
- טבילה במים בטמ' 50°C לחודש אחד תקין.
- טבילה בתמיסת NaOH 10% ל-3 חודשים תקין.
- טבילה בתמיסת HCl 10% ל-3 חודשים תקין.
- ספיגה במים לחודש אחד 0.4%.

**אופן הצביעה:**

כף שטוחה (מלג')-מוכן לצביעה.

**מדלל לניקוי:**

100-4 (ניקוי מיידי של כל ציוד הצביעה).

**הערות בקשר לצביעה:**

כאשר מיישמים ציפוי אפוקסי קשיח כגון: טמפלור TR מעל המילוי הגמיש עלולים בעקבות עומסים להתפתח סדקים נימיים. כמו כן תנועה של פלטות הבטון תגרום לסדקים בטמפלור למרות רציפות האפראגום.

**אמצעי זהירות:**

חלק ב' הוא חומר אמיני הגוון השחור מכיל עטרן פחם, לכן יש להגן על העניים והעור בזמן היישום. לאחר היישום יש לרחוץ היטב את הידיים במים וסבון. יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל.

יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477.  
\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר  
באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.

עודכן 14.06.2017