



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:
436-XXX

תיאור המוצר:

צבע עליון מבריק, מהיר ייבוש, המאפשר תהליך צביעה חסכוני במיוחד.

תכונות מיוחדות:

- צבע בעל ייבוש מהיר במיוחד. מאפשר תהליך צביעה בזמן קצר.
- הייבוש המהיר מונע תפיסת אבק ולכלוך ומעניק מראה נאה.
- מתאים יישום בהתזה, רולר והברשה.
- מינימום נזילות וטפטופים.

שימושים:

- משמש כצבע עליון מעל יסוד לצביעה מהירה.
- מתאים לצביעה בתהליך מהיר וחסכוני כאשר יש צורך לשנע את חלקי המתכת במהירות.
- מיועד לצביעת חלקי פלדה וקונסטרוקציות בסביבה עירונית ותעשייתית קלה.

נתונים טכניים:

גוון: לוח גווני RAL, ע"פ דרישה

ברק ב-60°: 75±5% (מבריק)

אחוז מוצקים בנפח: 44 ± 2

עובי פילם יבש לשכבה: 35-70 מיקרון

קושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6.4-12

מדלל מומלץ: להתזה: מדלל 1-32 / להברשה: מדלל 18

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע**: 30 דקות | זמן המתנה בין שכבות: 4-1 שעות או מ-16 שעות ואילך. לקבלת ברק מקסימאלי של הצבע העליון יש לצבוע בצבע "עליון לצביעה מהירה", לאחר 5 שעות | זמן ייבוש סופי: 12 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

חסיפוס המתכת ע"י גורגרים לדוגה Sa-2.5, ולרמת חסיפוס של 40 מקרון לפחות. במידה וההכנה הנ"ל לא מתאפשרת יש לבצע חסיפוס באמצעים מכאניים תוך הסרת חלודה ושכבות רופפות לדוגה St-2 לפחות כמו כן יש להסיר שומנים וכל חומר זר.

מערכת הצבע:

יסוד: לקבלת תהליך צביעה מהיר במיוחד מומלץ ליישם על 2 שכבות יסוד לצביעה מהירה ו-1-2 שכבות עליון לצביעה מהירה. ניתן ליישם כצבע עליון על כל צבעי היסוד הסינתטיים של טמבור.

שיטת הצביעה:

| אופן הצביעה | לחץ אטמ' | קוטר הנחיר | מדלל | אחוז דילול בנפח |
|-------------|----------|------------|---------|--------------------|
| הברשה/גלילה | | | מדלל 18 | 10-15% |
| התזה רגילה | 3-4 | | 1-32 | עד 10% |
| התזה איירלס | 3-4 | 15-21" | 1-32 | עד 5% |

מדלל לניקוי:

מדלל 1-32 או מדלל 18.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.