



פח למוצור דו-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

קוד מוצר:

577-097 : חלק א'

577-098 : חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע דו-רכיבי גמיש (א'+ב'), רב-עובי (H.B), מבוסס על עטרן פחם, אפוקסי ופוליאוריתן. נטול סולבנטים (Solventless).

תכונות מיוחדות:

- בעל גמישות גבוהה וכושר התארכות של כ-150%.
- מסוגל לגשר על סדקים רגילים המופיעים עקב מאמצים.
- עמידות מעולה בפני מים, מי ברז, תמיסות, כימיקלים ומי שופכין.

שימושים:

- מתאים במיוחד לציפוי מבני בטון ומשטחים אחרים העלולים להיסדק סידוק נימי.
- ניתן לצפות בו אובייקטים תעשייתיים, מתקני מים וביוב מבטון ומתכת הן מעל לקרקע והן מתחתיה.

נתונים טכניים:

גוון: חום-שחור

ברק ב-60°: משי

אחוז מוצקים בנפח: 95%

עובי פילם יבש לשכבה: 250 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 3.8

מדלל מומלץ: מדלל 100-4

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: 24 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 16 שעות מינימום. בעוד הצבע דביק מקסימום: 30 יום. תיתכן דביקות קלה הנעלמת במהלך הייבוש המלא עד 48 שעות, דביקות זאת נעלמת בהדרגה ואינה מהווה מגבלה להמשך צביעה | זמן ייבוש סופי: 36 שעות

יחס ערבוב במשקל: א:ב = 1:2

זמן המתנה לפני צביעה: 15 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: שעתיים

חיי מדף: 12 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

צביעת ברזל: התזת אגרגטים לדרגה Sa-2.5 שכבת צבע יסוד אפוקסי קופון EA-9 בעובי של 40-60 מיקרומטר, או אפיטמדין סולקוט בעובי 100 מיקרון. יישום אפראלסטיק בעובי 1000-250 מיקרון.

משטחי בטון: השחז בליטות ופתח כיסי אוויר. נקה את השטח מחלב בטון ומחלקים רופפים באמצעים מכניים או התזת חול קלה (האחרונה עדיפה). שטוף את האבק בזרם מים וייבש.

יש ליישם יסוד אפיקטלק SL. כשהאפיקטלק SL עודו דביק, צבע באפראלסטיק HE-55 בעובי של 1000-250 מיקרון.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
עד - 5%	4-100			הברשה/גלילה
עד - 10-15%	4-100	0.026-0.036"	5-6	התזת איירלס

מדלל לניקוי:

מדלל 4-100.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה - ערבוב במערבל מכני בלבד. בתנאי חורף כאשר הטמפ' נמוכות מ- C 10° הייבוש וההבשלה הסופית ממושכים יותר. יש להימנע משכבות עבות העלולים לגרום לכליאת מדללים ולתופעות שטח במהלך הייבוש (במיוחד בימים קרים).

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- C 25° ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 08.11.2017