



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

עליון פוליאורתן דו רכיבי משי
קוד מוצר:

386-630 חלק א'

385-348 חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע עליון פוליאורתני דו-רכיבי לבן דו-רכיבי משי.

תכונות מיוחדות:

- כושר כיסוי גבוה.
- עמידות טובה להצהבה.
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטה.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר ובווילון

שימושים:

- משמש לצביעה של ריהוט כללי כשכבה עליונה אטומה מעל יסוד לבן לקבלת גימור בברק משי.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60°: משי -30%.

אחוז מוצקים 67±1

משקל סגולי: 1.280 ± 0.01

צמיגות לפני השמה-שניות (cup din 4): 125 ± 5

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 5-6

גר' למ"ר: 100-150 גר'/מ"ר

מס' שכבות רצוי: 1 שכבה

זמני ייבוש:

ייבוש לאבק	ייבוש למגע	ייבוש לאריזה
30 דקות	60 דקות	12 שעות

יחס ערבוב בנפח:

חלק א'	חלק ב' - מקשה 451 ב.מ	אחוז מדלל : קיץ: מדלל 10 / חורף: מדלל 11	אורך חיי התערובת
100	50%	30%	120 דקות

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. צבע בצבע יסוד מתאים כגון יסוד 314. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ- 80% ולטמפרטורה של עד $35^{\circ}C$. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד ובין שכבה עליונה ליסוד.

שיטת הצביעה:
יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7

לחץ כניסה: 3 bar.

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אחסנה:

טמפרטורת אחסון $25-28^{\circ}C$. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות

הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': -9877483 04 וכן על גבי תווית המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

**C-25° ו 65% לחות יחסית.

עודכן 13.11.2018