



סדרות:

- סידרת תמיסות גיוון לדילול במים או בממס w/s מרוכזות.
- סידרת תמיסות גיוון לדילול בממס - s - מרוכזות.
- סידרת תמיסות גיוון לדילול במים - w - מרוכזות.

תיאור המוצר:

סידרת תמיסות גיוון באיכות גבוהה במיוחד, ידידותית למשתמש-נטולת כרומטים ועופרת.

תכונות מיוחדות:

- התמיסות מקנות מראה דקורטיבי תוך שמירה על המרקם הטבעי של העץ. ניתנות לגיוון במספר רב של גוונים. יתכנו שינויים בגוון המתקבל עפ"י הפרמטרים הבאים:
- סוג העץ, הגוון הראשוני של העץ וכושר הספיגה שלו.
- ריכוז הבייץ - בריכוזים שונים הגוון שונה.
- כמות הבייץ המיושמת ליחידת שטח - ככל שהכמות גבוהה יותר התוצאה כהה יותר.
- מספר שכבות.
- שיטת היישום.
- סוג הלכה המיושמת על הבייץ.

שימושים:

- תמיסות לגוון עץ לפני השמה של לכות שקופות.

נתונים טכניים:

גוון: לפי לוח גוונים או בגיוון מיוחד

תמיסת גיוון (בייץ) בגוון מיוחד: תמיסת גיוון מוכנה לשימוש על בסיס מים או מדלל. השירות ניתן ע"י מעבדת טמבור עבור גוון שאינו נמצא בקטלוג הצבעים.

מדלל מתאים:

מדלל אורגני	דילול במים	שם מוצר	סדרה
מדלל 21 S / מדלל 11 / אצטון	אפשרי	תמיסת גיוון (בייץ) w/s	5000w/s
-	אפשרי	תמיסת גיוון (בייץ) W	W
מדלל 21 S / מדלל 11 / אצטון	לא אפשרי	תמיסת גיוון (בייץ) S	S

הכנת השטח ומערכת הצבע:

הוראות השימוש: מערכת הבייצים מתאימה להשמה על כל סוגי העץ לרבות פורניר. שיטות יישום: התזה, מריחה, טבילה, גלילה, הברשה.

כמות ליישום: 80-100 גר"/מ"ר.

הוראות הכנה: שפוך בזהירות את הכמות הרצויה למיכל מתאים ודלל לפי ההמלצות. (רק עבור התמיסות המרוכזות).

יחסי דילול מומלצים:

גוון בהיר		גוון כהה	
מספר חלקים מדלל	מספר חלקים בייץ	מספר חלקים מדלל	מספר חלקים בייץ
10 עד 100	1	4 עד 9	1

אמצעי השמה בהתזה: השתמש בנחיר 1.4 מ"מ.

שיטת המריחה: טבול מטלית/ספוג כותנה ופזר ישירות על העץ או הפורניר.

לקבלת לכה מגוונת: סידרת בייץ w/s וסידרת S ניתנות להוספה ישירות ללכה באחוז 0.5-3% משקלי לא ניתן להוסיף את סידרת W ללכה.

זמני ייבוש: בשימוש של בייץ על בסיס מים יש לחכות לייבוש המלא של הבייץ. לפני יישום היסוד והלכה בתנאים של 20°C ו-60% לחות יחסית יש להמתין לפחות 8 שעות. ניתן לקצר את זמן ההמתנה ע"י ייבוש בתנור עד 50°C מקסימום

אחסנה: יש לאחסן בטמפ' של 28°C - 25°C , בתנאים מאווררים ומוצלים

חיי מדף:** 18 חודשים

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות- אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור- טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.