



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

קוד מוצר:

386-020 : חלק א'

386-021 : חלק ב'

תיאור המוצר:

איזולציה מיועד לאטימת העץ באזורי לחות גבוהים.

תכונות מיוחדות:

- מעניק שכבת איטום לעץ.
- מפחית משמעותית אפשרות של היסדקויות בעץ.
- בעץ שמנוני מונע תגובה אפשרית של השמנוניות עם שכבת היסוד.
- מחזק את פני שטח הצביעה ומשפר התחברות.
- ייבוש מהיר.

שימושים:

- משמש למילוי של "נקבוביות" בעץ.
- מתאים לעץ ולמשטחי MDF.
- מיועד לשימוש פנימי.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף

בדיק ב-60°: מבריק

משקל סגולי: 0.96 ± 0.01

צמיגות לפני השמה-שניות(ford cup 4): 140 ± 5

אחוז מוצקים משקלי: 22 ± 1

מס' שכבות נדרשות: 1

יחסי ערבוב משקליים:

חלק א' - איזולציה	חלק ב' - מקשה לאיזולציה	אחוז מדלל : קיץ: מדלל 10 חורף: מדלל 11	אורך חיי התערובת
100	10	20-30	4 שעות

זמני ייבוש(בדקות):

ייבוש לאבק	יבוש למגע	זמן ייבוש לפני השכבה הבאה
15 דקות	30 דקות	60 דקות

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר.

יישום על בייץ: במידה ומיישמים בייץ האיזולציה תיושם מעל שכבת הבייץ. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ 80% ולטמפרטורה של עד 35°C . לאחר- 90 דקות ייבוש יש לשייף את פני השטח לפני המשך צביעה בנייר 320.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7

לחץ כניסה: 3 bar.

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות- אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018