



פח למוצרי דו-רכיבי



הברשה



התזה

לכה פוליאורתנית עליונה שקופה דו רכיבית מעכבת בעירה IT01 TOP
קוד מוצר:

386-302 : חלק א'

386-103 : חלק ב' - מקשה משותף ל FR1000

תיאור המוצר:

לכה פוליאורתנית דו-רכיבית שקופה המשמשת כשכבה עליונה במערכת מעכבת בערה המיועדת לתשתיות עץ.

תכונות מיוחדות:

- לכה מעכבת התפשטות אש במנגנון תפיחה, המתאימה לתקינה בין לאומית.
- עומד בתקן ישראלי: 755. דרגת התלקחות אש: V.
- ייבוש מהיר.
- עמידה בכימיקלים אופייניים לשימוש ביתי, חומרי ניקוי אלכוהוליים, מים.
- עמידה טובה לשריטות.
- שמירת יעילה על גוון העץ.
- שמירת על ברק מקורי.

שימושים:

משמש כלכה שקופה עליונה במערכת בערה לשימוש פנימי לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, מבני עץ וצימרים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, ועוד.

נתונים טכניים:
גוון: שקוף

ברק ב-60°: משי

משקל סגולי: 1.07 ± 0.01

צמיגות לפני השמה (d i n 6): 30" ± 5"

אחוז מוצקים משקלי: 50 ± 1

גר' צבע למ"ר: 150 גר' / מ"ר.

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6-7 (תלוי בטיב העץ).

מדלל מומלץ: 11 רגיל / 10 איטי (לקיץ) 20%-30%.

זמני ייבוש:

ייבוש לאריזה	ייבוש למגע
48 שעות	15 דקות

אורך חיי התערוכת	אחוז דילול	חלק ב - מקשה משותף ללכה	חלק א' לכה שקופה מעכב בערה
4 שעות	קיץ: מדלל 10 חורף: מדלל 11	50 יחידות	100 יחידות

זהירות ! שיירי מדלל בין שכבות במערכת עלולים לפגוע בתכונות עיכוב הבערה של המוצר.

לצבע דו רכיבי:

יחס ערבוב משקלי: א:ב = 1:2 / דילול 20-30%

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 4 שעות

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש לשייף היטב את השטח לפני צביעה. יש ליישם יסוד מעכב בערה FR 1000 בכמות של 300 גר' למ"ר בשתי שכבות והמתנה לייבוש מלא (ראה דף טכני FR 1000).

בעת ערבוב חלק א' עם חלק ב': פתח בזהירות את הקופסה יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. יש להוסיף מדלל (כ- 20-30%) על מנת להביא את התערובת לצמיגות רצויה).

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל לחורף / קיץ	אופן הצביעה
30	10 (איטי) / 11 (רגיל)	התזה רגילה
20	10 (איטי) / 11 (רגיל)	הברשה

מדלל לניקוי:

מדלל 11 (ניקוי מידי של כל ציוד הצביעה).

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין לצבוע על תשתית לכה. לחות מרבית מותרת הינה 10%. תשתית לכה עלולה לגרום להלבנה, רתיחה ואיבוד אדהזיה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- $25^{\circ}C$ ו 65% לחות יחסית.