



פח למוצר דו-רכיבי

התזה

יסוד אקרילי שקוף לעץ
קוד מוצר:

385-901 חלק א'

385-941 חלק ב' - מקשה A400

תיאור המוצר:

יסוד אקרילי דו-רכיבי המשמש כשכבת יסוד שקוף. מתאים במיוחד לרהיטי יוקרה.

תכונות מיוחדות:

- שמירה יעילה בפני הצהבה הנגרמת מחשיפה לאור.
- מתאים להשמה בוילון או בהתזת אויר.

שימושים:

- משמש כצבע יסוד לרהיטי יוקרה כגון: מטבחים, רהיטים לסלון, שולחנות ועוד.

נתונים טכניים:
גוון: שקוף

ברק ב-60°: משי

משקל סגולי: 0.94 ± 0.01
צמיגות לפני השמה-שניות (4 din cup): 45 ± 5
אחוז מוצקים משקלי: 27 ± 1
גר' למ"ר: 80-120 גר'/מ"ר

מס' שכבות נדרשות: 3-1 שכבות. יש לשייף בין השכבות

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 8.3-12.5

יחסי ערבוב משקליים:

אורך חיי התערובת POT LIFE	אחוז מדלל: קיץ: מדלל 10 חורף: מדלל 11	חלק ב' - מקשה לאקרילי A400	חלק א' - יסוד אקרילי 401
120 דקות	20-40	20 יחדות	100 יחדות

זמן ייבוש:

זמני המתנה בין שכבות	ייבוש למגע	ייבוש לאבק
60 דקות	35 דקות	15 דקות

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזיהרות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילים בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות נמוכה ולטמפרטורה מרבית של $35^{\circ}C$. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:
 קוטר נחיר: 1.7
 לחץ כניסה: 3 bar.

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או מדלל 11.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות- אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור- טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018