



פח למוצרי-דח-רכיבי

התזה

יסוד פוליאורתן דו רכיבי שקוף לעץ
קוד מוצר:

385-050 חלק א'

385-056 חלק ב'

תיאור המוצר:

יסוד פוליאורתני דו רכיבית שקוף המשמש כשכבת יסוד לכלל צבעי העץ הפוליאורתניים

תכונות מיוחדות:

- כושר מילוי טוב
- יבוש מהיר
- ניתן לשיוף בקלות

שימושים:

משמש כצבע יסוד במערכות הכוללות לכות וצבעים פוליאורתניים עליונים לריהוט כללי כגון: דלתות, ארונות, תשתיות עץ בחדרי שינה, רהיטי עץ כלליים בתנאים השוררים בסביבה ביתית.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף

ברק ב-60° משי

אחוז מוצקים במשקל: 44 ±1

משקל סגולי: 0.98±0.01

גרם למ"ר : 80-140

מספר שכבות: 1-2

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 7

צמיגות לפני השמה שניות(4 din cup): ± 2

יחס ערבוב במשקל:

אורך חיי התערובת POT LIFE	% מדלל קיץ- מדלל 10 חורף-מדלל 11	חלק ב' -מקשה* מקשה 580	חלק א' - יסוד 501
3 שעות	30-40	50	100

זמן ייבוש (25 מעלות 65% לחות):

זמני המתנה בין שכבות	ייבוש לאריזה	ייבוש למגע	ייבוש לאבק
60 דקות	12 שעות	40 דקות	20 דקות

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ 80% ולטמפרטורות של 10-35 C. יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות יסוד לאחר זמני ההמתנה המומלצים.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר : 1.7

לחץ כניסה : 3 bar

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או מדלל 11.

הערות בקשר לצביעה:

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך כדי הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. למידע נוסף, אנא התקשרו למחלקת השירות הטכני.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 9877483-04 וכן על גבי תווית המוצר.

הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מגוון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

מעודכן 13.11.2018