



פח למוצר דו-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

התזה

לכה פוליאורתנית דו רכיבית לפרקטים
קוד מוצר:

385-081 חלק א'

481-386: חלק ב' - מקשה 481

תיאור המוצר:

לכה שקופה פוליאורתנית דו-רכיבית (א'+ב') בברק משי, על בסיס שרפים פוליאוריתנים.

תכונות מיוחדות:

 - מצטיין בעמידות מעולה בפני שחיקה.
 בעלת כושר מילוי גבוה.

שימושים:

- מיועד לצביעת רצפות עץ במשרדים, חנויות, מדרגות עץ, פרקטים, במות תיאטרון וריהוט כללי לשימוש פנימי.

נתונים טכניים:
גוון: שקוף

ברק ב-: 60° 30%

אחוז מוצקים: 50±1

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6-8 (תלוי בטיב העץ).

מדלל מומלץ: קיץ מדלל 10 - חורף מדלל 11

צמיגות לפני השמה (4 din cup): 140±5"

זמני ייבוש:

יבוש סופי	ייבוש לדריכה	ייבוש למגע
48 שעות	48 שעות	20 דקות

יחס ערבוב בנפח: א+ב 1:1

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: כ- 2 שעות בדילול של 30%

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. יש להחליק את השטח לצביעה ע"י שיוף.

ערבוב חלק א' עם חלק ב': יש לערבב היטב את החומר בקופסה (חלק א') לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. אין להכין כמויות גדולות של התערובת. אותה מערכת משמשת כיסוד וכעליון. את היסוד יש לדלל ב - 30% ביישום בהתזה. כעבור 24 שעות- יש לשייף שיוף ביניים קל, על מנת להבטיח הדבקה טובה יותר בין השכבות.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
20% - כ	10 / 11			הברשה
30% - כ	10 / 11	1.17	2.5	התזה
15% - כ	10 / 11			רולר - רולר קצוף שיער

מדלל לניקוי:

מדלל 21 (ניקוי מיידי של כל ציוד הצביעה).

הערות בקשר לצביעה:

יש להקפיד על אמצעי הבטיחות. בזמן העבודה יש לדאוג לאוורור ולהיזהר מאש. יש למנוע כתמים על פורמייקה, צמנט ומרצפות שיש. זמן הייבוש מתייחס לטמפרטורות מעל- 15°C.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018