



פח למוצר דו-רכיבי

התנה

עליון פוליאורתן דו רכיבי מבריק
קוד מוצר:

386-597 חלק א'

385-346 : חלק ב' – מקשה לברק גבוה

תיאור המוצר:

צבע פוליאורתני דו-רכיבית המשמשת כשכבה עליונה לקבלת ברק גבוה בגוון לבן.

תכונות מיוחדות:

- ברק גבוה במיוחד.
- כושר כיסוי גבוה.
- עמידות טובה להצהבה.
- עמידות טובה לשחיקה ולשריטה.
- מתאים להשמה בהתזת אוויר ובווילון.

שימושים:

- משמש כשכבה עליונה על יסוד מתאים לקבלת ברק גבוה מעל משטחי עץ.
- מתאים במיוחד על יסוד פוליאסטר.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60° : 100%

משקל סגולי: 1.380 ± 0.01

צמיגות לפני השמה (ford cup 4): 5 ± 140"

אחוז מוצקים משקלי: 72 ± 1

גר' למ"ר: 120-150 גר'/מ"ר

מס' שכבות נדרשות: 1-2 שכבות

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 6.7-8.3

יחס ערבוב משקליים:

אורך חיי התערובת	אחוז מדלל מדלל 10	חלק ב' – מקשה לברק גבוה	חלק א' – לבן 530
120 דקות	50	50-80	100

זמני ייבוש:

ייבוש לאריזה	יבוש למגע	ייבוש לאבק
48 שעות	90 דקות	30 דקות

חיי מדף: 18 חודשים
הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ-80% ולטמפרטורה של עד 35°C . יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

שיטת הצביעה:
יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.4

לחץ כניסה: 3 bar.

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אחסנה:

טמפרטורת אחסון: $25-28^{\circ}\text{C}$. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע

ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018