



פח למוצר חד-רכיבי

הברשה

רולר/גלילה

**קוד מוצר:**

477-021

477-022

**תיאור המוצר:**

צבע דו-רכיבי, (א'+ב'), על בסיס שרפים מיוחדים המכיל אבץ וגרפיט. מתאים לתקן צביעה (של חברת "SHELL"). מיועד למתכת ברזלית.

**תכונות מיוחדות:**

 עמיד בחום עד-  $250^{\circ}\text{C}$ .

**שימושים:**

מיועד לצביעת ארובות ומשטחים חמים.

**נתונים טכניים:**

גוון: אפור כהה

 ברק ב-  $60^{\circ}$ : מט

אחוז מוצקים בנפח: 60%

עובי פילם יבש לשכבה: 75-100 מיקרומטר

כושר כיסוי מחושב לשכבה\* (מ"ר לליטר): 6-8

מדלל מומלץ: טרפנטין מינרלי טמבור

**זמני ייבוש:** זמן ייבוש למגע\*: שעתיים | זמן המתנה בין שכבות: 16-24 שעות | זמן ייבוש קשה: 24 שעות

**יחס ערבוב במשקל:** א:ב = 169\100

**אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:** 72 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

ניקוי אברזיבי לדרגה של Sa-2.5 לפי התקן השוודי או ניקוי מכני (עדיף הראשון). צביעת שכבה אחידה אחת בעובי המומלץ. יש ליישם מעליו צבע עליון עמיד בתנאי חום דומים כגון: אלומיניום סיליקוני או סיליקון אקרילי בעובי כולל של 50 מיקרון.

**שיטת הצביעה:**

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה	-	טרפנטין מינרלי טמבור	0-5%

**מדלל לניקוי:**

טרפנטין מינראלי טמבור.

**הערות בקשר לצביעה:**

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

**אמצעי זהירות:**

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות, אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור טל': 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

**הערות כלליות:**

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: \*6477

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

\*\*ב-C 25° ו 65% לחות יחסית.

22.05.2019