פח למוצר דו-רכיבי

קוד מוצר:
577-532: חלק א'
577-535: חלק ב'

תיאור המוצר:
משמש כשכבת ביניים במערכת MMA, ציפוי דו רכיבי ללא ממיסים, מהירת ייבוש בסביבה רטובה ויבשה , לשימוש פנימי .

תכונות מיוחדות:
- יכולת הרטבה טובה למלאנים ופיגמנטים
- ייבוש מהיר (תוך 1-2 שעות ניתן לעלות על המשטח)
- ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה (עד 30- C)
- גמישות גבוהה (43%)
- עמידות כימית גבוהה לחומצות , אלקליים ולכימיקלים רבים (בהתאם למשטר שטיפה , יש להתייעץ עם יועץ טמבור לפני כל יישום) העמידות אינה כוללת שמירת גוון .
- עמידות לשחיקה (Shore D 63) וללחץ מכאני (23 MPa).
- קל לניקוי.
- נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף.
- בעל השתפכות מעולה Self Leveling .

שימושים:
מיועד לציפוי רצפות כשכבת ביניים במערכת MMA , מתאים למפעלי מזון, אולמות ייצור, מטבחים,מפעלי תרופות ועוד. אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

נתונים טכניים:

גוון: לפי לוח RAL-הגוון נעשה באמצעות הוספה של משחה חיצונית בגווני RAL לתערובת. בהוספת חולות יתכן שינוי גוון קל.

ברק ב- 60°: מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 100%

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 1 מ"ר לליטר לקבלת 1 מ"מ (ללא חולות). עובי מוערכת מומלצת 2-4 מ"מ: מתקבל ציפוי רציף. הכיסוי מותנה בגוון הסופי. לאבטחת כיסוי מלא יש לפנות למחלקה הטכנית.

אורך חיי הצבע (Pot life) וזמן ייבוש לאחר הערבוב:

** טמפ' (C)	מקשה (% משקלי)	אורך חיים (דקות)	זמן התקשות (דקות)
5	**2.5**	כ- 40	כ- 70
10	1.5	כ- 35	כ- 75
20	1.0	כ- 15	כ- 35
30	**0.5**	כ- 25	כ- 70

** אורך החיים הינו פונקציה של כמות המקשה ,טמפ' התשתית והסביבה .

מדלל לניקוי: מדלל 100-4

חיי מדף: 12 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:
פתח את האריזות בזהירות. הוסף בהדרגה חלק ב' לחלק א' תוך כדי ערבוב ואח"כ הוסף את משחת הגיוון לתוך התערובת המוכנה עד לקבלת תערובת הומוגנית.
הוסף בהדרגה את החול ביחס המתאים לפי סוג הציפוי (ראה סעיף "הוספת חולות"). כדי לקבל תערובת אחידה, מומלץ להכינה במיכל מיוחד המצויד במערבל מכני.

הוספת חולות:
יחס ערבוב צבע/חול בהתאם לסוג הציפוי:

סוג הציפוי	גודל (מ"מ)	יחס צבע (א+ב): חול
ציפוי מסוג משתפך	0.1-0.4	לפח צבע: עד 13 ק"ג קמח חול - 200
ציפוי מסוג יציק	3 גדלים בין 0.1-2.5	לפח צבע: מעל 25 ק"ג תערובת חולות

***ככל שכמות החול תגדל פני השטח יהיו פחות חלקים ויקבלו מראה של קליפת תפוז.**

מילוי חורים וסדקים *גראוט MMA")- מומלץ להכין תערובת של חלק 1 Degadur 418-MMA (א+ב) + 5-7 חלקים של קמח חול וליישמו מיד לאחר שכבת היסוד.

הערות בקשר לצביעה:
אין לצבוע בטמפ' נמוכה מ- 35° C ובלחות יחסית מעל ל- 80%. ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה (של הרצפה או הצבע) צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר. מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של האזור והמוצר.

אמצעי זהירות:
יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות - אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:
הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477*.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

עודכן 07.11.2016