



פח למוצר דו-רכיבי

קוד מוצר:

577-533: חלק א'

577-535: חלק ב'

תיאור המוצר:

משמש כשכבת עליון במערכת MMA, ציפוי דו רכיבי ללא ממיסים, מהירות ייבוש בסביבה רטובה ויבשה, מומלץ לתעשיית המזון.

תכונות מיוחדות:

- יכולת התפלסות גבוהה
- בחשיפה מאוד ממושכת לתנאי UV, תיתכן הצהבה קלה.
- ייבוש מהיר (תוך 1-2 שעות ניתן לעלות על המשטח)
- ייבוש והתקשות בטמפרטורה נמוכה (עד -30°C)
- גמישות גבוהה (43%)
- עמידות למים חמים ושמיים עד לטמפ' 80°C .
- עמידות לשחיקה (Shore D 55) וללחץ מכאני (33 MPa).
- קל לניקוי.
- נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף.
- בעל השתפכות מעולה Self Leveling.

שימושים:

מיועד לציפוי רצפות כשכבה עליונה במערכת MMA, מתאים למפעלי מזון, אולמות ייצור, מטבחים, מפעלי תרופות ועוד. אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

נתונים טכניים:

גוון: לפי לוח RAL-הגוון נעשה באמצעות הוספה של משחה חיצונית בגוון RAL לתערובת. בהוספת חולות יתכן שינוי גוון קל.

ברק ב-60°: מבריק

אחוז מוצקים בנפח: 100%

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 2 מ"ר לליטר לקבלת 1 מ"מ (ללא חולות).

אורך חיי הצבע (Pot life) וזמן ייבוש לאחר הערבוב:

זמן התקשות (דקות)	אורך חיים (דקות)	מקשה (% משקלי)	** טמפ' (C)
80 - כ	75 - כ	1	5
45 - כ	35 - כ	1	10
35 - כ	18 - כ	0.5	20
25 - כ	15 - כ	0.5	25

** אורך החיים הינו פונקציה של כמות המקשה, טמפ' התשתית והסביבה .

מדלל לניקוי: מדלל 4-100

חיי מדף: 12 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

פתח את האריזות בזהירות. הוסף בהדרגה חלק ב' לחלק א' תוך כדי ערבוב ואח"כ הוסף את משחת הגיוון לתוך התערובת המוכנה עד לקבלת תערובת הומוגנית. יישום: יש להשתמש ברולר שיער קצר (Mohair)

הערות בקשר לצביעה:

אין לצבוע בטמפ' נמוכה מ- 5 C ובלחות יחסית מעל ל- 80%. ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה (של הרצפה או הצבע) צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר. מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של האזור והמוצר.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות - אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

עודכן 07.11.2016