



פח למוצר-דו-רכיבי

התזה

לשימוש חיצוני
קוד מוצר:

385-648 חלק א'

385-346 חלק ב' מקשה לברק גבוהה

תיאור המוצר:

המערכת משמשת כיסוד ועליון במוצר אחד.

תכונות מיוחדות:

- גמישות מעולה המאפשרת עמידה טובה בשינויי טמפרטורות האופייניות לעמידות חיצונית.
- קושיות גבוהה.
- קלה ליישום
- עמידות מעולה בתנאי מזג אוויר.

שימושים:

- משמש כצבע יסוד ועליון לשימוש חיצוני לחלונות דלתות וריהוט כללי.

נתונים טכניים:

גוון: לבן

ברק ב-60° משי

משקל סגולי: 1.300±0.010

צמיגות לפני השמה-שניות (ford cup 6): 5±95"

אחוז מוצקים משקלי: 1±64.5

גרם מ"ר: 130-180

מספר שכבות: 2

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 5

יחסי ערבוב משקליים:

אורך חיי התערובת	אחוז מדלל מדלל 10 / מדלל 11	חלק ב' - מקשה לברק גבוה	חלק א' - 930
120 דקות	30%	30 יחידות	100 יחידות

זמן ייבוש:

ייבוש לאבק	ייבוש למגע	ייבוש סופי
25 דקות	60 דקות	24 מינימום

חיי מדף: 18 חודשים
הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי. לקבלת תוצאה מרבית יש לדאוג ללחות יחסית נמוכה מ 80% ולטמפרטורה של עד -35°C . יש לשייף את פני השטח בין שתי שכבות עליונות ובין שכבה עליונה ליסוד.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7
לחץ כניסה: 3 bar.
הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. כמות הדילול בשכבה הראשונה גדולה מהיותר מהכמות בשכבה השנייה.

מדלל לניקוי:

מדלל 21 או 11.

אחסנה:

טמפרטורת אחסון $25-28^{\circ}\text{C}$. יש למנוע בקפידה חשיפה של החומרים לאוויר או ללחות חריגה. בגמר השימוש סגור הרמטית את האריזות ואחסן במקום יבש.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות-אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם

ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.

על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018