



פח למוצר חד-רכיבי

התזה

ברק 15-30-50-90
עליון שקוף חד-רכיבי מדולל במים

קוד מוצר:

15% : 386-650

30% : 386-651

50% : 386-654

90% : 386-655

תיאור המוצר:

לכה עליונה חד-רכיבית שקופה מדוללת במים לשימוש פנימי.

תכונות מיוחדות:

- מוצר מדולל במים ידידותי למשתמש ולסביבה.
- ייבוש מהיר.
- כושר מילוי גבוה.
- ניתן לשיוף בקלות.
- מתאים כעליון מעל בייץ.

שימושים:

- משמש כצבע עליון לרהיטים באווירה מתונה ובסביבת שחיקה נמוכה כגון: חלקים פנימיים של ריהוט, רהיטים בחדרי שינה וכו'.
- אינו מתאים לסביבת לחות גבוהה (כגון מטבחים) ומגע ממושך עם דטרגנטים או סוגי מאכל חומציים.

נתונים טכניים:

גוון: שקוף (חלבי במצב רטוב, שקוף במצב יבש)

ברק ב-60°: 15% מט, 30%, 50% ו-90%

משקל סגולי: 1.03 ± 0.01

צמיגות לפני השמה (כוס צמיגות 6 d i n): 75 ± 5

אחוז מוצקים משקלי: 30 ± 1

גר' למ"ר (לעמידה בתקן): שתי שכבות של 200 גר'/מ"ר

מס' שכבות להשגת העובי: 2 שכבות עם שיוף בין השכבות

כושר כיסוי תיאורטי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 4.5-5 (תלוי בטיב העץ)

מדלל: מים עד 20%.

זמן ייבוש:

זמן ייבוש לאריזה	זמן ייבוש לשכבה שנייה	יבוש למגע	ייבוש לאבק
12 שעות	3 שעות	60 דקות	40 דקות

חיי מדף: 18 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

השטח חייב להיות יבש, נקי, חופשי משומנים, אבק, שאריות של דבק וכל חומר זר אחר. פתח בזהירות את הקופסה.
יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש. צבע לא אחיד עלול לגרום לחוסר אחידות בהתזה ולפילם בעל חוזק מכאני לקוי.
יש להוסיף מדלל (עד 20%) להבאה לצמיגות מתאימה. בהיות המוצר מדולל במים קצב הייבוש תלוי בטמפרטורה ובלחות היחסית שבאוויר. בהשמה תתכן עכירות קלה שתלך ותעלם עם התקדמות הייבוש. לקבלת תוצאה מרבית. אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-15 מעלות ובלחות גבוהה מ-85%.
יש לדאוג ללחות נמוכה ולטמפרטורה סבירה (ולא יותר מ-35°C).
יש לבחון את התאמת המוצר לסוגי העץ השונים לפני ההשמה על כלל האובייקט. בסוגי עץ שונים הספיגה, הנראות וההתאמה יהיו שונים מתשתית לתשתית.
רק לאחר קבלת התוצאה הרצויה יש ליישם יישום מלא. יש לשייף את פני השטח לפני המשך צביעה.

שיטת הצביעה:

יישום בריסוס באמצעות אקדח אוויר:

קוטר נחיר: 1.7.

לחץ: 3 אטמוספרות.

* כל עוד הלכה רטובה תתכן עכירות קלה. במהלך הייבוש תתקבל שקיפות מלאה.

מדלל לניקוי:

מים.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות- אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור-טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר.
הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה- אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש.
על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: 6477*

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב-25°C -1 65% לחות יחסית.

עודכן 12.11.2018