



קוד מוצר:

644-511: חלק א'

644-512: חלק ב'

תיאור המוצר:

צבע אפוקסי פוליאמין דו-רכיבי, רב עובי (א'+ב').

תכונות מיוחדות:

- לשימוש כציפוי פנימי למיכלי דלק. מאושר ע"י חברות נפט גדולות בינלאומיות.
- המערכת קופון EA-5 / EA-9 אושרה ע"י האגוד למחקר צבעים (תעודה 539/75) כמתאימה לציפוי פנימי של מיכלים לאחסון דלק סילונים לאחר שעמדה בבדיקות הנדרשות במפרט.

שימושים:

ציפוי פנימי במכלי דלק ונפט במערכת EA-5 / EA-9.

נתונים טכניים:

גוון: אפור 9044

ברק ב- 60°: משי

אחוז מוצקים בנפח: 15%

עובי פילם יבש לשכבה: 100

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 3.3-5.0

מדלל מומלץ: 4-100

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע**: 3-4 שעות | זמן המתנה בין שכבות: 18-48 שעות | זמן ייבוש סופי: 24 שעות

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:5

זמן המתנה לפני צביעה: 30 דקות

אורך חיי הצבע לאחר ערבוב: 8 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש ליישם צבע אפוקסי קופון EA-5 על יסוד קופון EA-9. לאחר התזה אברזיבית לדרגה SA-2.5 עומק פרופיל 50 מיקרון לפחות.

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
5-10%	4-100	-	-	הברשה/גלילה
15-20%	4-100	-	4-5	התזה רגילה
5-10%	4-100	0.021-0.023"	4-5	התזת איירלס

מדלל לניקוי: מדלל 4-100

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' פחותה מ- 10°C. יש ליישם בלחות מקסימאלית של 85% ו- 3°C מעל לנקודת הטל.

אמצעי זהירות:

יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות וכן על גבי תווית המוצר. אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור *6477 הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה-אין לשאוף את האדים. יש להשתמש באמצעי מיגון מתאימים, ראה גיליון בטיחות.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר.

* לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

למידע נוסף אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477

מיוצר ע"י: טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613.
טמבור הינה בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי

כתובתנו: מאיר אריאל 6, בניין אינטרגאמא, נתניה, ת.ד 8488

כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

עודכן 20.08.2023