



קוד מוצר:

7035 אפור א'- חלק א'- 649-001
 לבן חלק א' - 649-015
 שחור חלק א' - 649-048
 משותף חלק ב' 649-002

תיאור המוצר:

ציפוי אפוקסי דו רכיבי, רב עובי, המיועד לשמש כיסוד ועליון במערכת צבע אפוקסי לעמידות גבוהה נגד קורוזיה.

תכונות מיוחדות:

- ניתן להתזה בעובי יבש של 125 מיקרומטר בשכבה אחת באיירלס.
- בעל עמידות טובה לשחיקה ולזקים מכאניים .
- עמיד בחום יבש עד 100° C.

שימושים:

- מיועד לצביעת מבני מתכת בתעשייה הכימית ובאווירה ימית.
- משמש כצבע רב עובי ל"מילוי" בתעשיית הזיוד האלקטרוני.

נתונים טכניים (25° C):

הנתונים להלן : ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

גוון: אפור בהיר, לבן, שחור וגוונים נוספים

ברק ב- 60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 50%

עובי פילם יבש לשכבה: 75-125 מיקרון

כושר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 4-6.6 בהתאם לעוביים הנ"ל

מדלל מומלץ: מדלל 4-100 המיוצר בטמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע** : שעתיים | זמן המתנה בין שכבות: מינימום: 16 שעות. מקסימום לטבילה: 3 ימים מקסימום לצביעה עליונה של צבעי אפוקסי פוליאורתן באווירה אטמוספרית : אין הגבלה | זמן ייבוש לשינוע ידני : 24 שעות

יחס ערבוב בנפח: א:ב = 1:7

זמן המתנה לפני צביעה: 15 דקות

אורך חיי הצבע לאחר הערבוב: 5 שעות

חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור כשמאוחסן בתנאים מומלצים

אחסון : יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°c-35°c.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

צביעת פלדה : ניקוי אביזרבי לדרגה Sa-2.5, עומק פרופיל 40-50 מיקרון.

אלומיניום: טיפול באלודין.

יסוד: אפוקסי קופון HB EA-9 עובי יבש- 125 מיקרומטר.

ביניים: אפוקסי קופון HB EA-9 עובי יבש- 125 מיקרומטר.

עליון : אפוקסי 80 , אפוקסי 60 , טמגלס, טמגלס PE, אוטודור, טופדור וצבעים פוליאורתניים אחרים

שיטת הצביעה:

אחוז דילול בנפח	מדלל	קוטר הנחיר	לחץ אטמ'	אופן הצביעה
5%-TV	4-100			הברשה/גלילה
15-20%	4-100		3	התזה רגילה
10% עד	4-100	0.019 -0.023"	2000 PSI	התזה איירלס

מדלל לניקוי:

מדלל 4-100.

הערות בקשר לצביעה:

לבחוש היטב לפני השימוש לקבלת הומוגניות מלאה ובמהלך הצביעה. אין ליישם בטמפ' פחותה מ-10° C . יש להקפיד וליישם 3° C מעל לנקודת הטל.

אמצעי זהירות:

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת בניין. את גיליון הבטיחות של המוצר ניתן לקבל במוקד המומחים *6477

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או

לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים : פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il

עודכן 25.10.2021