



פח למוצר דו-רכיבי

### קוד מוצר:

חלק א' 577-540  
חלק ב' 577-541

### תיאור המוצר:

ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מבריק, ללא ממיסים, המשמש כציפוי משתפך (Self-leveling) להשמה בעובי עד 0.5 מ"מ.

### תכונות מיוחדות:

- ✓ מצטיין בעמידות מעולה למים ועמידות טובה לכימיקלים רבים (ראה טבלת עמידויות), שמנים וממיסים.
- ✓ עמידות מעולה לשחיקה וללחץ מכאני.
- ✓ קל לניקוי.
- ✓ נוח מאוד לעבודה בקיץ ובחורף.
- ✓ בעל השתפכות מעולה וכושר חדירות לרצפות בטון.

### שימושים:

מיועד לציפוי רצפות בשכבה דקה ובאיכות גבוהה. אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

### נתונים טכניים:

הנתונים להלן: ב 25°C, 65% לחות יחסית.

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| גוון                               | לפי לוח RAL*                         |
| ברק ב- 60°                         | מבריק                                |
| מדלל                               | אין מדלל                             |
| אחוז מוצקים בנפח                   | 100%                                 |
| VOC                                | 0                                    |
| עובי פילם יבש לשכבה                | 300 מיקרון                           |
| כושר כיסוי מחושב לשכבה*(מ"ר לליטר) | 4 מ"ר/ל' לקבלת 0.5 מ"מ (ללא חולות)** |
| יחס ערבוב                          | א:ב = 1:2                            |
| עמידות בשחיקה                      | SHORE D 50 לפי תקן ASTM D 4060       |

\*הגוון נעשה באמצעות הוספה של משחה חיצונית בגוון RAL לתערובת. בהוספת חולות יתכן שינוי גוון קל.  
\*\*הכיסוי מותנה בגוון הסופי. לאבטחת כיסוי מלא יש לפנות למחלקה הטכנית.

## זמני ייבוש:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>25°C</b>         |             |
| זמן ייבוש למגע      | 6 שעות      |
| זמן ייבוש לדריכה    | 24 שעות     |
| זמן המתנה בין שכבות | 16-30 שעות* |

\*בזמני המתנה ממומשים יותר יש ללטש את פני הצבע עד עמימות מלאה של השטח ולעומק חספוס של 100 מיקרון לפחות ולהתחיל את התהליך מחדש.

## אורך חיי הצבע לאחר ערבוב:

|             |    |
|-------------|----|
| <b>25°C</b> |    |
| דקות        | 30 |

## הכנת השטח ומערכת הצבע:

פתח את האריזות בזהירות. הוסף בהדרגה חלק ב' לחלק א' תוך כדי ערבוב ואח"כ הוסף את משחת הגיוון לתוך התערובת המוכנה עד לקבלת תערובת הומוגנית. הוסף בהדרגה את החול ביחס המתאים לפי סוג הציפוי (ראה סעיף "הוספת חולות"). כדי לקבל תערובת אחידה, מומלץ להכניס במיכל מיוחד המצויד במערבל מכני.

## יישום:

### ציפוי משתפלף (SELFLEVELLING):

יסוד - יש ליישם שכבה אחת של אפיקטלק SL (א+ב), ללא חול וללא מדלל. היישום בעזרת מברשת או גליל (רולר) עם שיער קצר. לזמני המתנה יותר קצרים ניתן ליישם אפיקטלק PU.

מילוי חורים וסדקים ("דייס אפוקסי" או "בטון אפוקסי") - מומלץ להכין תערובת של חלק 1 ציפוי טמפלור TR (א+ב) + 7-5 חלקים של קמח חול וליישמו מיד לאחר שכבת היסוד.

עליון - יישום הציפוי העליון בעזרת רולר פרווה, מבוצע עם גמר התיקונים. במקרה של יישום בטמפרטורות נמוכות יש להקפיד על מעבר עם רולר קוצים באופן איטי להוצאת אוויר.

## הערות בקשר לצביעה:

אין לצבוע בטמפ' נמוכה מ-15°C ובלחות יחסית מעל ל-80%. ככל שהטמפרטורה יותר נמוכה (של הרצפה או הצבע) צמיגות הצבע עולה משמעותית ויש לבצע עיבוד ממושך וקפדני יותר. מומלץ לדאוג לחימום מבוקר של האזור והמוצר.

## מדלל לניקוי:

מדלל 4-100 של טמבור

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## הוראות בטיחות

החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים \*6477

## הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינוי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

\*כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים; ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 - ואשר מאשרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת; [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון אחרון: 23/06/2025